



Embruras de la Peña, S.L.
Fábrica y Oficinas:
 Ctra. Orgaz, s/n Apdo n° 25
 Telf: 925-300409 Fax: 925-34 1082
 e-mail: info@delapeña.com
 www.delapeña.com
 45400 MORA (Toledo)

Delegación:
 C/Alcazaros, 1
 Telf. y Fax: 926 85 11 02
 Telf. Pedidos: 695 561 883
 e-mail: info.damiel@delapeña.com
 13200 D.AIMIEL (Ciudad Real)



PEÑA SPORT PISCINES

PEINTURE ACRYLIQUE SPÉCIALE POUR PISCINES – ANTI ALGUES

CODE: 4002901

C'est une peinture en phase aqueuse et formulée avec une combinaison d'emulsions acryliques qui lui confèrent une bonne flexibilité et dureté ainsi qu'une extraordinaire résistance à l'eau et aux intempéries. Elle compte, en plus, sur toutes les avantages d'avoir comme diluant unique l'eau.

Il convient de souligner son excellente adhérence sur des anciennes peintures à l'huile, acryliques ou au caoutchouc chloré, à condition qu'elles soient bien propres et qu'elles aient un bon ancrage. Cela fait qu'elle soit spécialement appropriée pour des piscines et des installations sportives.

PEÑA SPORT PISCINES contient des fongicides pour protéger vos bassins contre les algues et les moisissures.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc, bleu piscine et d'autres sous commande.
Aspect du produit sec	Satiné.
Poids volumique	1,35+/-0.05 gr./cc.
Viscosité	80 K.U. à 20° C
Extrait sec	58%
Rendement	6 à 7 m ² /kg d'ependant du parement
Temps de séchage au toucher	1 à 2 heures
Lessivable	de 6 à 8 heures
Diluant	Eau, donc, considéré ignifuge
Conditionnements	1 et 5 kgs.
Conservation	À l'abri de températures extrêmes.

MISE EN OEUVRE

Les surfaces anciennes ou nouvelles doivent être lavées avec une dilution d'acide chlorhydrique à l'eau au 10% et après lavez ou rincez abondamment à l'eau, laissez sécher au moins pendant deux jours. Sur les surfaces déjà peintes il faut bien enlever les plaques mal adhérentes et recommencer le traitement antérieur.

Les supports métalliques doivent être d'abord préparés avec une primaire au caoutchouc chloré. Postérieurement on appliquera une première couche de PEÑA SPORT PISCINE DE LA PEÑA ACRYLIQUE, en une dilution au 10% d'eau, Les couches postérieures seront appliquées directement, sans faire de dilution.

Appliquez à la brosse, au rouleau, au pistolet airless, etc. Évitez l'application à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C

Il est souhaitable de ne pas remplir d'eau vos piscines ou vos bassins que, minimum, sept jours après l'application.

FORMULATION DU PRODUIT

Eau, émulsions acryliques pour charges de divers types, Bioxyde de Titane, pigments et additifs choisis pour cette peinture.

ADDITIFS DE GRANDE QUALITÉ

Nocif en cas d'ingestion. Il n'est pas nocif à usage ménager.

Note : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation. Toutefois, ces renseignements ne peuvent pas suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Ces renseignements ne doivent pas, non plus, être considérés comme une garantie ou un objet de responsabilité