



Embruras de la Peña, S.L.
Fábrica y Oficinas:
 Ctra. Orgaz, s/n Apdo n° 25
 Telf: 925-300409 Fax: 925-34 1082
 e-mail: info@delapeña.com
 www.delapeña.com
 45400 MORA (Toledo)

Delegación:
 C/Alcazareros, 1
 Telf. y Fax: 926 85 11 02
 Telf. Pedidos: 695 561 883
 e-mail: info.damiel@delapeña.com
 13250 D.ALMIEL (Ciudad Real)

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE



PEÑA SPORT TENNIS

PEINTURE EN PHASE AQUEUSE POUR SOLS SPORTIFS ET COURTS DE TENNIS

CODE: 4003000

Peinture fabriquée à base d'emulsions copolymères acryliques en phase aqueuse qui permettent l'obtention d'un produit d'une grande flexibilité et résistance à l'abrasion et aux intempéries, avec toutes les avantages d'avoir l'eau comme seul diluant.

À détacher son excellente adhérence sur tout type de peintures.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Rouge turc, vert "frontón" et gris sol.		
Aspect du produit sec	Semi-mat.		
	Poids volumique	1.55 gr./cc.	
	Viscosité	100 K.U. à 20° C	
	Extrait sec	60%	
Rendement	5 à 6 m ² /kg		
	Temps de séchage	2 à 3 heures	
Redoublable	de 5 à 6 heures		
	Diluant	Eau, donc, considéré ignifuge	
	Conditionnements	1 et 5 et 23 kgs.	
Conservation	À l'abri de températures extrêmes.		

MISE EN OEUVRE

Les surfaces anciennes non peintes ou nouvelles, doivent être lavées avec une dilution d'acide chlorhydrique à l'eau au 10% et après rincez abondamment à l'eau, laissez sécher au moins pendant deux jours.

Sur les surfaces déjà peintes il faut bien enlever les plaques mal adhérentes et commencer le traitement antérieur.

Les supports métalliques doivent être d'abord préparés avec une primaire au caoutchouc chloré. Postérieurement on appliquera une première couche de PEÑA SPORT, en une dilution au 10% d'eau, Les couches postérieures seront appliquées directement avec le produit tel qu'il est mis en conditionnement, sans faire de dilution.

Évitez l'application à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 25°C. Évitez aussi l'application sur des surfaces humides ou rechauffées au soleil.

Les surfaces doivent être toujours propres et libres d'éventuelles impuretés
 Ces peintures peuvent être appliquées à la brosse, au rouleau ou par projection

FORMULATION DU PRODUIT

Eau, émulsions acryliques, Bioxyde de Titane chargés de divers types, et additifs choisis adaptés à ce produit.

ADDITIFS DE GRANDE QUALITÉ

Nocif en cas d'ingestion. Il n'est pas nocif à usage ménager.

Note : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation. Toutefois, ces renseignements ne peuvent pas suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Ces renseignements ne doivent pas, non plus, être considérés comme une garantie ou un objet de responsabilité