



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑAPLAST STANDARD EN POWDRE

Pâte d'intérieur en poudre (couche fine)

Page 1 sur 3

Pâte indiqué à l'intérieur pour couvrir surfaces en plâtre ou ciment.

Caractéristiques



Vie utile (S/ITE C1/51-L)	7 - 8 Heures
Comportement au feu	A1- Non combustible
Taille des particules	300 microns - Moyen
pH (S/ITE CI/18-L)	6 - 7
Dureté shore C (S/ITE CI/22-L)	81
Forgé (S/ITE CI/50-L)	Supérieur à 8 H
Nettoyage des outils	Avec de l'eau
Rendement Kg poudre/m ² en 1 mm d'épaisseur	1,20 - 1,25
Rendement Kg pâte/m ² en 1 mm d'épaisseur	1,65 - 1,80
Adhérence (S/Anexe 2 NF P 74202-1 DTU 59.2)	
Sur peinture acrylique	Supérieur à 0,5 MPa
Sur ciment	Supérieur à 0,5 Mpa
Densité (S/ITE CI/53-L) Poudre	0,97 Gr/Lt
Densité (S/ITE CI/53-L) Pâte	1,74 Gr/Lt
Temps de séchage pour la profondeur (S/ITE CI/52L)	
Béton (Épaisseur moyen couche 1 mm)	4 - 5 Heures
Peinture (Épaisseur moyen couche 1 mm)	5 - 6 Heures
Ciment (Épaisseur moyen couche 1 mm)	3 - 4 Heures
Conditionnement	Sacs en 15 Kg
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes

Utilisation

Pétrir avec de l'eau à un taux de 38 à 43 %. Pour chaque sac de 15 kg., 5,70 à 6,45 litres d'eau doit être utilisé pour son pétrissage.

Le pétrissage doit être manuellement ou mécaniquement à l'aide d'un batteur électrique. Laissez la pâte quelques minutes, puis appliquez. Pour couvrir avec ce pâte des cavités, une spatule de taille moyenne, ce qui vous permet d'appuyer fermement vers l'intérieur de la cuvette est recommandée. Si c'est possible, faire en sorte que la largeur de la spatule est légèrement supérieure à la taille de la cavité.

L'opération de lissage toujours verticalement d'haut en bas avec lame large, mettre le matériel et enlever l'excédent, assurant lisse et cacher tous les défauts des surfaces. Articulations sont au contraire, en haut vers le bas. Quand la matière sèche, c'est ponçage et puis plâtre main sera horizontalement de droite à gauche, tenant les articulations de gauche à droite.

Enfin, après cette seconde main séchage, poncer la surface et, s'il n'y a aucune imperfection, passez à la peinture sur gauche, prenant les articulations de gauche à droite.

Propriétés et usage

Forgé normal.

Facile à appliquer, de lissage et de ponçage.

Possible d'appliquer en couche mince.

Il remplit les défauts dans le bois.

Il remplit les pores du bois.

Lissage des murs avec des défauts (rayures, rayures, coups, etc..)

MAXIMUM DE 1 MM D'ÉPAISSEUR



Distribuidor Oficial de:

Note: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, les données sont indicatives et de nature générale. Décrivent nos produits et guident à l'utilisateur sur l'application et l'emploi. En raison de la grande variété de conditions d'utilisation et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité.

Coordonnées (Usine et bureau)
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
T: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Máster
Internacional
de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
Compromiso a
la calidad

Délegation
C/Manzanares, 1
13250 Daimiel (Ciudad Real)
T: +34 926 851 102
e: info.daimiel@delapenia.com



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑAPLAST STANDARD EN POWDRE

Pâte d'intérieur en poudre (couche fine)

Page 2 sur 3

Application en chantier

La surface doit être saine, propre, conforme, sèche et exempte de toute trace de nitrate, de champignons, de micro-organismes, de poussière, de graisse ou de n'importe quel type de matériel qui pourrait nuire à la bonne adhérence du produit dans la surface.

Informations d'intérêt

Le processus de fabrication est contrôlé par lots, ce qui permet la traçabilité de tout incident. Système de la qualité de travailleur salarié comprend la conception de chaque élément et contrôle dans le développement de la même chose, tous deux des matières premières employées, garantir la régularité de fabrication, à partir du produit final. L'utilisation des écotechnologies dans les processus de fabrication de nos installations, permettent la réalisation d'une œuvre de manière efficace, sans préjudice à l'environnement qui nous entoure.

Produit non inflammable.

Évitez le produit pour entrer en contact avec la peau et des yeux. Il doit être interdit dans la zone d'application, fumer, manger ou boire. Se conformer à la législation sur la sécurité et la santé au travail. Conserver le produit dans un endroit sec, en emballage d'origine bien fermé. Stocker les conteneurs entre 5°C et 35°C.

Premiers Secours - Mesures de protection personnelle

Inhalation: Même si elle ne présente aucun risque précis, recommandé, pour étendre l'utilisation des masques de fonctionnement du filtre.

Contact avec les yeux: Si vous portez des lentilles de contact, retirez-les. Laver soigneusement les yeux avec de l'eau propre et fraîche pendant au moins 10 minutes, en tirant vers le haut de la paupière et votre fournisseur de soins de santé. Porter des lunettes de sécurité.

Contact avec la peau: Se laver avec de l'eau et du savon ou un nettoyeur de peau adapté. Crèmes protectrices peuvent aider à protéger les zones exposées de la peau.

Ingestion: Si vous avez accidentellement ingéré, consulter immédiatement un médecin et se reposer. Ne jamais faire vomir.

Observations

Pour une bonne utilisation et l'application correcte du produit, la lecture précédente de votre feuille est essentielle. Les données décrites dans cette notice ont été obtenues sous les normales de laboratoire et de prise en charge standard et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre (absorption de soutien, épaisseur appliquée, mélange de l'eau, température et humidité).

Les conditions de travail des utilisateurs, sont hors de notre contrôle.

Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées.

Suivre strictement les recommandations. Pré-connaissance pour chaque application, l'état des fonds est indispensable.

Nous vous conseillons de lire attentivement la section **préparation de la surface**.

Utiliser le produit dans sa durée de vie.

Passé ce temps, les propriétés défavorables peuvent être obtenues.

Les temps établis tant pour son cadre et la durée de vie utile du produit sont calculés dans des conditions normales de laboratoire, sont donc approximatif et peuvent varier selon les conditions environnementales.

Ne pas mélanger avec n'importe quel matériau, comme ne conservent pas leurs spécifications techniques.

Ne pas appliquer sur des fonds non absorbants.



Distribuidor Oficial de:

Note: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, les données sont indicatives et de nature générale. Décrivent nos produits et guident à l'utilisateur sur l'application et l'emploi. En raison de la grande variété de conditions d'utilisation et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité.

Coordonnées (Usine et bureau)
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
T: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Máster
Internacional
de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
Compromiso a
la calidad

Délegation
C/Manzanares, 1
13250 Daimiel (Ciudad Real)
T: +34 926 851 102
e: info.daimiel@delapenia.com



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑAPLAST STANDARD EN POWDRE

Pâte d'intérieur en poudre (couche fine)

Page 3 sur 3

Finitions de peinture à l'eau traditionnel prend en charge. En cas de doute, nous vous recommandons d'effectuer un test sur le plâtre avant de peindre.

L'état permanent de chaleur ne croit pas dans le plâtre de la gamme, car leurs composants minéraux ne contiennent des argiles ou ignifuge. Par conséquent, il est fortement déconseillé d'appliquer des fonds surchauffés. Vous ne voulez pas obtenir les supports humides. Les produits de la gamme ont la propriété de retenir l'eau de gâchage, permettant une bonne maniabilité sans tirer.

Les composants DE LA PEÑA sont généralement hygroscopiques et absorbent l'humidité contenue dans l'air. Il est impératif de toujours appliquer dans des conditions d'humidité relative. L'application du produit sur les tableaux anciens qui peuvent se rompre avec l'application du plâtre n'est pas recommandée.

Nous avons à votre disposition une équipe technique-commercial qui vous conseille à toutes les questions.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.



Distribuidor Oficial de:

Note: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, les données sont indicatives et de nature générale. Décrivent nos produits et guident à l'utilisateur sur l'application et l'emploi. En raison de la grande variété de conditions d'utilisation et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité.

Coordonnées (Usine et bureau)
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
T: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Máster
Internacional
de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
Compromiso a
la calidad

Délegation
C/Manzanares, 1
13250 Daimiel (Ciudad Real)
T: +34 926 851 102
e: info.daimiel@delapenia.com