



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## EFFECTO ANTIGUO TONER NACARADO ORO

Pintura de Alta Decoración de Acabado Singular y Reflejos Dorados

Página 1 de 1

Tóner concentrado en polvo dorado que se añade a la base neutra efecto antiguo para obtener un tono dorado con efectos y matices color oro.



### Características

Color	Polvo fino dorado
Acabado	Satinado perlescente
Proporción	200 gr a 400 gr sobre 2'5 kg de base
Colores	Según carta (5.000)
Presentación	Envase de 200 g.
Conservación	Mantener aislado de la humedad

### Aplicación

Añadir el tóner en 2'5 kg de base neutra. Agitar manualmente (nunca con máquina), ayudándonos con espátula, un palo o cualquier otra herramienta que nos permita remover de forma no muy enérgica hasta homogeneización del producto. Si se desea obtener un color más intenso se puede aumentar la dosis hasta dos tóner cada 2'5 kg de base neutra. Si por el contrario se desea obtener un tono más suave, añadir 1/2 tóner por cada 2'5 kg de base neutra.

Para un mayor efecto dorado aplicar un fondo de color crema.

Las superficies a tratar deben estar limpias de salitre, grasa, elementos extraños y totalmente libres de humedad. Se debe aplicar a temperaturas comprendidas entre 8°C y 35°C.

### Limpiezas de Utensilios

La limpieza de los utensilios de trabajo se hará con agua inmediatamente después de su uso.

**Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.**

### Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños  
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.  
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Fábrica y oficinas  
 Ctra. Orgaz, s/n  
 Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)  
 t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082  
 e: info@delapenia.com



Máster  
 Internacional  
 de Empresas



Empresa Certificada en fabricación  
 y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100  
 Compromiso  
 a la calidad

Delegación  
 C/Manzanares, 1  
 13250 Daimiel (Ciudad Real)  
 t,f: 926 851 102  
 e: info.daimiel@delapenia.com