

El 5000-P es una pintura plástica tanto para exterior como para interior de gran blancura y poder cubriente. Su gran opacidad permite obtener acabados en una sola capa (monocapa).

Está formulada con emulsiones acrílicas puras, pigmentos de gran calidad, agentes fungicidas y antioxidantes que le aportan propiedades antimoho y anticorrosivas, pudiéndose aplicar incluso sobre chapa o hierro, previamente imprimado.

Es una pintura idónea para lugares donde se quiera proteger de la acción de mohos y bacterias, como industrias alimenticias, etc. Además posee propiedades hidrofugantes gracias a la adición de aditivos siliconados.

## Características



Color	Blanco
Acabado	Mate
Peso específico	1,64 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	115 K.U. a 25 °C
Materia fija %	69 % +/- 5
Sólidos en volumen %	42 % +/- 5
Rendimiento	10 a 12 m <sup>2</sup> /Kg. por mano y dependiendo del estado del paramento
Espesor seco recomendado	19-23 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	4 a 6 horas mínimo; máximo sin limite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 5 y 23 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/a (límite legal 30 g/l) contenido máx 25 g/l

## Aplicación

Brocha, rodillo, pistola "airless", etc. Los paramentos a pintar deberán estar limpios y secos, no debiéndose aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35°C.

Se recomienda diluir para una primera mano entre un 15-20% y para la segunda mano como máximo 10-12%.

## Formulación del producto

Agua, emulsiones, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras materias primas escogidas para este producto.

## PINTURA SOMETIDA A ENSAYOS POR LOS LABORATORIOS GEOCISA

**Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.**

## Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.



Distribuidor Oficial de:

*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)





pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## PINTURA PLÁSTICA MATE MONOCAPA 5000-P<sup>®</sup>

Pintura Plástica de Alto Rendimiento y Durabilidad

Página 2 de 2

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

*Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.*



Distribuidor Oficial de:

*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

**[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)**

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas