



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

BASE 1 MATE (BLANCA)

Pintura Plástica Mate Especial para Sistemas Tintométricos

Página 1 de 1

Pintura plástica BASE 1 MATE, está formulada con emulsiones de las más avanzadas y de primera calidad, al igual que las demás materias primas, con lo que se consigue un gran producto de alto rendimiento, dureza, perfecta cubrición por su riqueza en bióxido de titanio y buena resistencia a la intemperie y al frote, por su gran cantidad de emulsión.

La pintura plástica BASE 1 MATE, posee una gran flexibilidad, buena adherencia y resistencia a la alcalinidad del cemento, es permeable a los vapores interiores e impermeable a los exteriores, y además posee un gran poder cubriente, dejando un acabado perfecto.

Calibrada y testada para su utilización como base opaca en el sistema tintométrico de la Peña.

Características



Color	Blanco
Acabado	Mate
Peso específico	1,64 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	11 K.U. a 25 °C
Materia fija	60 %
Rendimiento	8 a 10 m ² /Kg por mano
Tiempo de secado al tacto	45 a 60 minutos
Curado	21 días
Repintado	4 a 6 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua (10 - 20 %)
Presentación	Envases de 1, 5 y 23 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/a (límite legal 30g/l); contenido máx 20g/l

Aplicación

Es un producto igualmente indicado en exteriores como en interiores, puede aplicarse sobre cemento, yeso, hormigón, ladrillo, piedra, etc.

Está especialmente indicada como base blanca para colorear en cualquier sistema tintométrico que este basado en dos o tres bases.

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Los paramentos a pintar deben estar limpios y secos, no debiéndose aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Formulación del producto

Agua, emulsiones, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítase el contacto con los ojos y piel.
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas