



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

BASE 1 SATINADA (BLANCA)

Pintura Plástica Satinada Especial para Sistemas Tintométricos

Página 1 de 1

Pintura plástica BASE 1 SATINADA está formulada con materias primas de primera calidad y controladas especialmente para conseguir un gran producto de alto rendimiento, dureza, perfecta cubrición por su elevado porcentaje en bióxido de titanio, y una extraordinaria resistencia a la intemperie y al lavado por su gran cantidad de emulsión.

La pintura plástica BASE 1 satinada, posee una gran flexibilidad, buena adherencia y resistencia a la alcalinidad del cemento, es permeable a los vapores interiores e impermeable a los exteriores u además posee un gran poder cubriente, dejando un acabado perfecto.

Está especialmente formulada, testada y calibrada para la obtención de colores de intensidad pastel en el sistema tintométrico DE LA PEÑA.

Características



Color	Blanco
Acabado	Satinado
Peso específico	1,28 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	100 K.U. a 25 °C
Materia fija	50 % +/- 1
Rendimiento	10 a 12 m ² /Kg por mano
Tiempo de secado al tacto	45 minutos
Curado	21 días
Repintado	4-6 horas mínimo, máximo sin limite
Diluyente	Agua (10 - 20 %)
Presentación	Envases de 1, 5 y 18 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
Cov's	Cat A/b (límite legal 100g/l) contenido máx 20g/l

Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio, teniendo en cuenta que no se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35°C.

Formulación del producto

Agua, emulsiones, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto. No es toxico para uso domestico.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños
S23/24/25 No respirar sus vapores y evítase el contacto con los ojos y piel.
S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas