



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

BASE 2 MATE (MEDIUM)

Pintura Plástica Mate Especial para Sistemas Tintométricos

Página 1 de 1

Pintura plástica, está formulada con emulsiones de las más avanzadas y de primera calidad, al igual que las demás materias primas, con lo que se consigue un gran producto de alto rendimiento, dureza y muy buena resistencia a la intemperie y al frote, por su gran cantidad de emulsión.

La pintura plástica BASE 2 MATE, posee una gran flexibilidad, buena adherencia y resistencia a la alcalinidad del cemento, es permeable a los vapores interiores e impermeable a los exteriores, dejando un acabado perfecto.

Calibrada y testada para su utilización como base médium en el sistema tintométrico de la Peña.

Características



Color	Blanco neutro
Acabado	Mate
Peso específico	1,53 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	95 K.U. a 25 °C
Materia fija	61 %
Rendimiento	6 a 8 m ² /Kg (por mano) dependiendo del paramento
Tiempo de secado al tacto	60 a 90 minutos
Curado	21 días
Repintado	4 a 6 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua, (10-12%)
Presentación	Envases de 900 gr 4,75 Kg y 18 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/a (límite legal 30 g/l), contenido máx 20g/l

Aplicación

Es un producto igualmente indicado en exteriores como en interiores, puede aplicarse sobre cemento, yeso, hormigón, ladrillo, piedra, etc.

Está especialmente indicada como base para colorear y obtener tonos de intensidad media, su diseño esta dirigido par cualquier sistema tintométrico que este basado en tres bases.

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Los paramentos a pintar deben estar limpios y secos, no debiéndose aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Formulación del producto

Agua, emulsiones, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños
S23/24/25 No respirar sus vapores y evítase el contacto con los ojos y piel.
S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas