



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## BASE 3 SATINADA (TR)

Pintura Plástica Satinada Especial para Sistemas Tintométricos

Página 1 de 1

Pintura plástica BASE 3 SATINADA está formulada con materias primas de primera calidad y controladas especialmente para conseguir un gran producto de alto rendimiento, dureza, y una extraordinaria resistencia a la intemperie y al lavado por su gran cantidad de emulsión.

La pintura plástica BASE 3 satinada, posee una gran flexibilidad, buena adherencia y resistencia a la alcalinidad del cemento, es permeable a los vapores interiores e impermeable a los exteriores dejando un acabado perfecto.

Está especialmente formulada, testada y calibrada para la obtención de colores de intensidad FUERTES en el sistema tintométrico DE LA PEÑA. Puede utilizarse en cualquier otro sistema tintométrico basado en 3 bases. (previo ensayos)

### Características



Color	Semitransparente
Acabado	Satinado
Peso específico	1,25 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	95 K.U. a 25 °C
Materia fija	50 % +/- 1
Rendimiento	8 a 10 m <sup>2</sup> /Kg por mano
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado	21 días
Repintado	4 a 6 horas
Diluyente	Agua (5-10 % máximo)
Presentación	Envases de 0,85, 4,5 y 16,65 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/b (Límite legal 100 g/l) contenido máx 20g/l

### Aplicación

Es un producto igualmente indicado en exteriores como en interiores, puede aplicarse sobre cemento, yeso, hormigón, ladrillo, piedra, etc.

Esta especialmente indicada como base TR para colorear en cualquier sistema tintométrico que este basado en dos o tres bases.

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Los paramentos a pintar deberán estar limpios y secos, no debiendo aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35°C.

### Formulación del producto

Agua, emulsión copolimera vinílica, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

**Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.**

### Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños  
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.  
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: info@delapenia.com



Master  
Internacional  
de Empresas