

De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas**ESMALTE CLOROCAUCHO PARA PISCINAS**

Esmalte para la decoración de piscinas y superficies sumergidas

Página 1 de 1

Pintura de acabado satinado a base de clorocaucho, seca físicamente por evaporación del disolvente. Posee excelente resistencia al agua y buena resistencia física y química.

Esta recomendada como capa de acabado para superficies sometidas a atmósferas fuertemente corrosivas. Estructuras metálicas, tanques, naves industriales y sobre todo para el pintado de piscinas.

Características

Peso específico	1,20 gr/cc.
Viscosidad	75 K.U. a 20º C
Materia fija	40%
Tiempo de secado al tacto	30 minutos
Repintado	24 horas
Acabado	Satinado
Tipo de vehículo	Clorocaucho
Presentación	En envases de 750 ml y 4 lt.
Color	Azul y Blanco

**Aplicación**

Espesor recomendado por mano	40 micras
Rendimiento Teórico	9 m ² /l según el estado de la superficie
Disolvente	Clorocaucho
Número de componentes	1
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pistola aerográfica o airless
Dilución	5 - 10 %

Preparación de la superficie

La superficie deberá estar seca y limpia, exenta de grasa, polvo y suciedad.

Se recomienda aplicar como mínimo dos capas.

Las superficies metálicas deben estar previamente imprimadas con productos compatibles.

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas