



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

EFECTO OLAS DEL MAR

Veladura al agua de secado retardado

Página 1 de 2

Base neutra al agua para veladuras y trabajos de alta decoración.

Mezcla especial acrílica, formulada con productos retardantes del secado que le confieren un elevado tiempo de trabajo incluso aplicado sobre la superficie. Especialmente formulado para realizar trabajos de veladuras y gran número de efectos especiales trabajando con distintas herramientas (esponjas, rodillos con efectos, veteadores, guantes de pelo, etc.)

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Color | Transparente |
| Aspecto | Blanco lechoso (húmedo), transparente (seco) |
| Acabado | Satinado |
| Peso específico | 1,05 +/- 0,05 gr./cc. |
| Viscosidad al envasar | 70 +/- 5 K.U. |
| Materia fija | 12 % +/- 2 |
| Rendimiento | 10 a 15 m ² / Lt. |
| Tiempo de trabajo | 30 minutos / 20º aprox. |
| Curado | 21 días |
| Repintado | 12 horas |
| Diluyente | Envasado al uso (agua) |
| Presentación | Envases de 2'5 l y 750 ml |
| Conservación | Mantener al abrigo de temperaturas extremas |



Aplicación

1º Preparación de la superficie: sobre la superficie a decorar, una vez limpia, seca y libre de polvo y grasa, aplicar una mano de plástico satinado PEÑAAKRIL (puede ser blanco o de color según el efecto deseado), y dejar secar al menos 24 horas.

2º Obtención del color: tintar el efecto olas del mar con tintes al agua o universales de Pinturas de la Peña según el/los colores deseados y mezclar hasta obtener un tono homogéneo.

3º Aplicación: Con un rodillo de pelo corto, aplicar sobre la superficie a decorar procurando dejar una capa homogénea. A continuación, crear el efecto deseado con la ayuda de las herramientas especiales (rodillos, esponjas, guantes, etc.). Según la temperatura y la humedad ambiental, dispondrá de 30 minutos (más o menos), antes de que el producto empiece a fijarse y ya no pueda ser manejable. Es por ello que se recomienda no aplicar superficies muy grandes, y no dejar cortes rectos para así disimular los empalmes.

Formulación del producto

Agua, emulsiones acrílicas y aditivos especiales escogidos para este producto.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.

Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

EFEECTO OLAS DEL MAR

Veladura al agua de secado retardado

Página 2 de 2

puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas