



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## ESMALTE TRÁFICO AL AGUA

Pintura Base Agua para Señalización Vial

Página 1 de 2

Pinturas especial para señalización vial, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, aplicable en capa gruesa y de secado muy rápido.

Especialmente indicada para la señalización de: carreteras, calles, parkings, etc.

### Propiedades

Secado muy rápido; no sangra sobre el asfalto; muy buena adherencia sobre pavimentos de asfalto y hormigón; resistente a la intemperie; elevada dureza; buena resistencia a la abrasión y al impacto.

Con la adición de microesferas de vidrio se obtiene efecto reflectante.

### Características



Color	Blanco, amarillo (Ral 1003), rojo (Ral 3020) y azul (Ral 5015)
Acabado	Semimate
Peso específico	1'50 - 1'60 gr. / cc.
Viscosidad al envasar	95 K.U. a 20 °C
Materia fija	65 - 63% según color
Rendimiento teórico	3'5 m <sup>2</sup> / Lt a 200 micras húmedas
Tiempo de secado	No pick up 20 - 30 minutos a 20°C
Pisable	24 horas
Transitable	48 horas
Repintado	12 horas mínimo, máx. sin límite
Curado total (prestaciones totales)	7-8 días
Presentación	Envases de 750ml y 3'5 Lt.
Tipo de vehículo	Resinas acrílicas base agua
COV'S	Cat A/i límite legal 140g/l, contenido máx 20g/l

### Indicaciones generales de Aplicación

- Agistar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente, cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- Dilución: AGUA
  - Pistola de airless: 0 - 5% máximo.
  - Pistola aerográfica: 0 - 10% máximo.
  - Rodillo: No diluir
- Aplicar siempre por encima de los 7°C de temperatura ambiente y del pavimento y por debajo de los 40°C y del 80% de HR.

Limpieza de la herramienta con agua, inmediatamente después de su uso.

Almacenar al abrigo de altas temperaturas y heladas.

Tápese después de su uso.

**Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.**

### Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.



Distribuidor Oficial de:

*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## ESMALTE TRÁFICO AL AGUA

Pintura Base Agua para Señalización Vial

Página 2 de 2

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas