



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## OLIGISTO FORJA

Esmalte Anticorrosivo Metálico acabado Forja

Página 1 de 1

Esmalte metálico anticorrosivo. Excelente protección y decoración de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural (tipo forja).

- Fácil aplicación.
- No se cuartea.
- Gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie.

Sus colores son entre mezclables.

Indicado para todo tipo de estructuras metálicas (particulares, industriales, urbanas, etc.) tanto en exterior como en interior.

### Características



Color	Negro, marrón y gris
Acabado	Metálico aspecto forja
Densidad	1,68 - 1,79 gr./cc. (Según color)
Materia fija	78 - 81 % en peso
Rendimiento teórico	8 - 12 m <sup>2</sup> /lt. según el estado de la superficie
Tiempo de secado al tacto	3 - 4 horas
Repintado	24 horas
Disolvente en formula	Mezcla de hidrocarburos
Presentación	En envases de 750 ml y 4 lts.
Adherencia UNE 48032	Muy buena
Temperatura de trabajo	15 a 30 °C
Punto inflamación	42 °C Seta - Flash copa cerrada
Cámara salina	1.000 horas (ASTM-B117 con la imprimación adecuada)

### Aplicación

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

La superficie deberá estar seca y limpia, exenta de grasa, polvo y suciedad.

Se recomienda aplicar como mínimo 2 capas, la primera diluida para que penetre bien en la madera y la segunda a viscosidad de suministro.

Inhibidor ultravioleta

**Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.**

### Precauciones

Inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños, Úsese en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta del envase.



Distribuidor Oficial de:

*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas