



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

## PASTA PETREA PARA INTERIORES

Revestimiento Texturado para Interior

Página 1 de 1

La PASTA PETREA para interiores es un recubrimiento con arena de estructura pétreo de fácil aplicación a rodillo y acabados de gran dureza.

### Características



Color	Blanco y tonos pastel, bajo pedido.
Acabado	Rugoso granulado.
Peso específico	1,90 gr./cc.
Rendimiento	1,5 m <sup>2</sup> /kg., según el relieve a conseguir.
Tiempo de secado al tacto	De 8 a 10 horas según ambiente.
Diluyente	Agua, por lo que se considera ignífugo.
Presentación	En sacos de 24 Kg. y en botes de 25 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.

### Aplicación

Se puede aplicar con rodillo de lana o espuma y otros rodillos acanalados de goma, equipos neumáticos, brochas o cepillos. Los paramentos a pintar deberán estar limpios y secos, pudiendo ser estos, fratasados de cemento, revocos de cal-cemento, yeso, ladrillo, poliéster y espuma de poliuretano, madera y piedra natural o artificial en interiores. Cuando se aplique sobre yeso o superficies absorbentes, o bien a temperaturas elevadas, imprimir con una parte de la pasta pétreo, diluida en un 30% de agua o con PeñaFij a 4x1 en agua.

No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a los 35°C.

### Formulación del producto

Agua, emulsiones, bióxido de titanio, carbonato cálcico, grano de mármol y aditivos adaptados a la misma.

**Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.**

### Precauciones

S2	Manténgase fuera de alcance de los niños
S23/24/25	No respirar sus vapores y evítase el contacto con los ojos y piel.
S51	Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: info@delapenia.com

Master  
Internacional  
de Empresas

