



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA PIK

Pintura Plástica Goteable para Interior

Página 1 de 1

La pintura plástica goteable PEÑAPIK; posee un gran blanco, y además puede ser aplicado con rodillo de espuma. Proyectado a pistola se consigue una gota muy redonda, sin mermas, ni cuarteos, lo mismo que a rodillo de espuma poro 3, se consigue un picado de diferentes tamaños. Ha sido concebido para todo tipo de superficies en interior (yesos, cementos, etc.), permitiendo realizar acabado en relieve de todo tipo.

Características



Color	Blanco
Acabado	Mate
Peso específico	1,85 gr./cc.
Materia fija	76 % +/- 1
Rendimiento	1,5 a 2 m ² /Kg según trabajo.
Tiempo de secado al tacto	6 a 12 horas
Curado	21 días
Repintado	De 8 a 10 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua (máximo 25% en peso)
Presentación	Envases de 5 y 25 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/a (límite legal 30g/l) contenido máx 25 g/l

Aplicación

Sobre superficies porosas, como yesos, es preciso una mano de preparación, que puede ser el mismo producto PEÑAPIK diluido con agua, aplicándolo con rodillo o brocha y después se proyecta a pistola para conseguir el tipo de gotelé que desee. Si se quiere conseguir un picado, rayado u otro tipo de relieve no se debe diluir el producto. Se puede aplicar a brocha, rodillo pistola airless, etc. Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio y seco. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Formulación del producto

Agua, emulsiones variadas, cargas de la mejor calidad y otros aditivos escogidas para este producto.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
 Apdo. 25
 45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
 f: +34 925 341 082
 e: info@delapenia.com

