



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA SPORT TENIS

Pintura al Agua para Suelos y Pistas Deportivas

Página 1 de 2

Pintura fabricada a base de emulsiones copolímeras acrílicas base agua, que permiten obtener un producto de gran flexibilidad, alta resistencia al impacto, a la abrasión y a la intemperie, con las ventajas de tener el agua como disolvente. Está especialmente formulada para la decoración de paramentos horizontales como pistas deportivas y vías ciclistas.

Características

Color	Rojo turco, verde frontón y gris suelos
Acabado	Semimate
Peso específico	1'55 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	100 K.U. a 20°C
Materia fija %	67% +/-5
Sólidos en volumen %	43% +/-5
Rendimiento	5 a 6 m ² /Kg por mano y dependiendo del estado del paramento
Espesor seco recomendado	41-45 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	2 a 3 horas
Curado total	21 días
Repintado	5 a 6 horas mínimo; máximo sin límite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 1, 5 y 23 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/c (límite legal 40 g/l) contenido máx 25 g/l

Aplicación

Se puede aplicar a brocha rodillo o pistola con o sin aire, es necesario un mínimo de dos capas para un uso normal, si se prevé un uso intensivo aumentar el número de capas.

Las superficies nuevas o viejas no pintadas, deben lavarse con una dilución de ácido clorhídrico en agua, al 10%, y después aclarar suficientemente con agua, dejando secar al menos dos días.

En superficies ya pintadas, deben eliminarse las partes sueltas para ser posteriormente tratadas como en el caso anterior.

Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado, eliminar partes blandas, desmenuzables, desconchadas..., sellar adecuadamente con FIJADOR ACRILICO y proceder como en superficies NUEVAS.

Las superficies metálicas deben imprimarse con imprimación de clorocaucho, preparada la superficie se aplicará una primera mano de PEÑA-SPORT diluida en 10% de agua, las siguientes manos se aplicarán directamente con el producto según viene al uso.

No es recomendable aplicar la pintura a temperatura inferior a 5°C ni superior a 35°C ni sobre superficies húmedas ni excesivamente recalentadas por el sol.

En cualquier caso las superficies deberán de estar limpias de cualquier impureza y perfectamente consolidadas.

Formulación del producto

Agua, emulsión copolimera-acrílica, bióxido de titanio, pigmentos estables a la luz y la intemperie cargas diversas



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA SPORT TENIS

Pintura al Agua para Suelos y Pistas Deportivas

Página 2 de 2

y aditivos seleccionados.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

S2	Manténgase fuera de alcance de los niños
S23/24/25	No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
S51	Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

