



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA ELASTIC INCOLORO

Recubrimiento Elástico Impermeable Transparente (Caucho)

Página 1 de 1

Pintura fabricada a base de emulsiones acrílicas elásticas que le proporcionan una elevada flexibilidad, perfecta para aplicar sobre terrazas y otros paramentos en los que se repasen las humedades. Esta pintura por su naturaleza y por su riqueza en fungicida es anti moho, anti hongos y anti algas, dando un poder de anti envejecimiento en espacios húmedos, pudiendo aplicarse tanto en interiores como en el exterior.

Características



Color	Incoloro
Acabado	Satinado
Peso específico	1,05 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	90 +/- 5 K.U. a 25 °C
Materia fija	40 % +/- 1
Rendimiento	1 a 2 m ² /Kg (Consumo mínimo recomendado en 3 manos cruzadas.)
Tiempo de secado al tacto	30 a 60 minutos
Curado	21 días
Repintado	Es recomendable el transcurso de 12 a 14 horas como mínimo entre las diferentes capas de aplicación.
Diluyente	Agua, por lo que se considera ignífuga.
Presentación	Envases de 750 Gr, 4 y 16 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.

Aplicación

La pintura PEÑA ELASTIC, se puede aplicar a brocha o rodillo, aplicando capas finas y dejando secar antes de aplicar una segunda mano, así, hasta conseguir un espesor de película del grosor que se desee, ya que no cuartea ni rompe. Los paramentos en donde se vaya a aplicar deberán estar limpios y sin residuos de pinturas viejas, no deberá ser aplicado a temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a los 30°C (tanto en ambientes como de soporte), ni si se prevén heladas o lluvias inmediatas a su aplicación (6-12 horas), evitar los ambientes húmedos. Se suministra al uso para su aplicación siendo imprescindible la aplicación de tres manos del producto para obtener resultados satisfactorios.

No recomendamos la dilución de producto, para no obtener efectos secundarios de disminución del contenido sólido y para evitar problemas en la aplicación, debiendo aplicarse a la viscosidad de envío.

La limpieza de los utensilios debe hacerse con agua.

Formulación del producto

Agua, emulsiones acrílicas, cargas, pigmentos de gran calidad y aditivos especialmente seleccionados.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

