



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA-FIJ

Fijador para Cales y Paramentos mal adheridos

Página 1 de 2

Dispersión acrílica pura en medio acuoso, de partícula fina con una excelente penetrabilidad y adherencia sobre soportes porosos, resistente a la alcalinidad del soporte como morteros de cemento, hormigón, ladrillo ... - Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte, regula la absorción en paredes viejas o en mal estado, aumentando la adhesión de las capas posteriores de la pintura de acabado. - diluido en proporción 1 a 4 no forma película, se puede utilizar tanto en interior como en exterior



Características

Color	Blanco lechoso (en húmedo); Incoloro (seco)
Acabado	Semimate a brillo dependiendo de la dilución y capas
Peso específico	1.05+/- 0.03 gr./cc.
Viscosidad al envasar	< 40 K.U.
Materia fija	24% +/- 2
Rendimiento	8- 10 m ² /lt. dependiendo de la porosidad de la superficie
Tiempo de secado	40 a 60 minutos al tacto
Repintado	Mínimo 2 horas, máximo: indefinido
Diluyente	Agua dulce (hasta 1 a 4 peñafij-agua)
Presentación	Envases de 1, 5, y 25 Lt.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.

Aplicación

Las superficies a pintar deben estar limpias y secas, libres de polvo, grasa, salitre, etc. Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Dependiendo del trabajo a realizar se recomienda diluir: 1 (peñafij) 1 - 1 ½ (agua) para dejar como barniz; 1 (peñafij) 4 (agua) para utilizar como consolidante sin dejar capa. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35° C. ni humedades relativas superiores al 80 %

Formulación del producto

Agua, emulsiones acrílicas puras, y aditivos específicos.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.

Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA-FIJ

Fijador para Cales y Paramentos mal adheridos

Página 2 de 2



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

