



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑAFIX

Quitamanchas Sintético

Página 1 de 1

Imprimación sintética de secado rápido, con un extraordinario poder cubriente y fácil de aplicar. Proporciona buena adherencia a las pinturas plásticas y esmaltes que se apliquen encima. Además, impide que las manchas de humedad que normalmente suelen aparecer después del pintado, una vez eliminada la humedad, vuelvan a aparecer.

Debido a sus propiedades se utilizará en el campo de la decoración para eliminar las manchas de los enlucidos de yeso, paramentos de escayola y enfoscados, procedentes de humedades (goteras, capilaridad) o humos.

Características

Acabado	Mate
Color	Blanco
Peso específico	1,65 +/- 0,04 gr/l. (20°C)
Viscosidad	85 +/- 10 K.U. (25°C)
Materia fija	78 +/- 3 %
Tiempo de secado al tacto	8 minutos
Tiempo de secado total	< 120 minutos
Rendimiento Teórico	6 - 7 m ² /l por mano, según el estado de la superficie
Repintado	1 hora
Presentación	En envases de 750 ml y 4 lt.
COV's	Subcat. A/i: Límite legal (2010) = 500 g/l. Contenido máximo COV's = 350 g/l.



Aplicación

Espesor seco recomendado por mano	40 micras
Disolvente	Rápido
Número de componentes	1
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pistola aerográfica

Preparación de la superficie

Los soportes deberán estar limpios, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables. No aplicar con temperaturas extremas de frío o calor. La limpieza de las herramientas se realizará inmediatamente después de su uso con disolvente rápido.

Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura. Preservar de las heladas. Se recomienda utilizar la pintura antes de seis meses de su fecha de fabricación.

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.

Usar en lugares bien ventilados.



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

