



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

RUGOPEÑA RUGOSO

Revestimiento Texturado para Interiores y Exteriores

Página 1 de 2

RUGOPEÑA RUGOSO es un revestimiento texturado impermeabilizante de alta calidad, formulado a base de emulsiones copolímeras acuosas idóneas, cargas minerales especialmente seleccionadas y pigmentos adecuados para la obtención de una extensa gama de colores que confieren al revestimiento una alta resistencia al álcali, ácidos y ataques ambientales.

El revestimiento RUGOPEÑA RUGOSO, evita en parte, ruidos y temperaturas ambientales extremas por la capacidad de aplicarse en elevados grosores.

El revestimiento RUGOPEÑA RUGOSO, es perfecto para fachadas, ya que entre otras evita las humedades, al mismo tiempo que decora por su buen acabado sobre cemento, hormigón, yeso, etc.

Características



Color	Blanco y colores de la carta.
Acabado	Rugoso granulado mate
Peso específico	1,90 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	80 - 84 K.U. a (30 % en agua a 25 °C)
Materia fija	73 %
Rendimiento	1 a 2 m ² /Kg según el trabajo de relieve
Tiempo de secado	1 a 2 horas
Curado	21 días
Repintado	10 a 12 horas
Diluyente	Agua
Presentación	Envases de 5 y 25 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/c (límite legal 40 g/l) contenido máx 20 g/l

Aplicación

Brocha, rodillo, pistola airless, etc. Los paramentos a pintar deberán de estar limpios y secos, no debiéndose aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Formulación del producto

Agua, emulsiones, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y aditivos escogidos.

PINTURA CON CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN POR LOS LABORATORIOS GEOCISA.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

RUGOPEÑA RUGOSO

Revestimiento Texturado para Interiores y Exteriores

Página 2 de 2

puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

