



pinturas de la peña

fábrica de pinturas

HIDROFUGANTE BASE AGUA

Impregnación hidrofugante para la protección de paramentos verticales

porosos y sensibles a la humedad

Página 1 de 2

Emulsión acuosa exenta de disolvente, mezcla de silanos y siloxanos modificados para la hidrofugación de superficies minerales con un alto poder de penetración, secado rápido, excelente resistencia a los agentes externos (congelación, descongelación, UV, etc.) no forma película (no altera el aspecto original del soporte), alta permeabilidad al vapor de agua

Previene de manera duradera la penetración del agua en paredes y fachadas sin bloquear su transpirabilidad (evita el deterioro y minimiza el ensuciamiento de cualquier tipo de soporte poroso por la acción de los agentes atmosféricos minimizando los efectos hielo / deshielo), rápido desarrollo de la repelencia al agua en sustratos neutros y alcalinos, resistente a los álcalis.

Su formulación a base de agentes hidrofugantes impide que penetre la humedad evitando la formación de eflorescencias (salitre) y mohos, manteniendo limpios los soportes.

Características



Aspecto	Líquido ligeramente blanquecino
Acabado	Invisible
Peso Específico	1,00 gr./cc.
Rendimiento	2 - 4 m ² / lt (Dependiendo del paramento)
Tiempo de secado total	Totalmente condicionado por la T ^a , soporte y HR
Repintado	Mínimo: 8 horas; Máximo: Sin limite
Diluyente	Envasado al uso
Presentación	Envases de 1, 5 y 25 lt.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas

Aplicación

Producto presentado al uso, no se debe diluir, se puede aplicar mediante cualquier método convencional, brocha, rodillo, pistola aerográfica, (no utilizar altas presiones (<3 bares), etc. Aplicar de abajo hacia arriba para asegurar una buena distribución del producto. Las superficies a tratar deben estar limpias de salitre, grasa, elementos extraños y aunque pueden estar ligeramente húmedas la efectividad del producto es mucho mayor sobre superficies totalmente secas (en morteros nuevos dejar fraguar totalmente, 30 días aproximadamente), se debe aplicar de forma homogénea por todo el paramento para evitar la aparición de zonas desiguales tras la lluvia; el número de manos depende de la porosidad del paramento normalmente es suficiente con una.

Las fisuras anchas deben ser rellenadas con otros materiales, tipo masilla, previamente a la utilización del hidrofugante. Se debe aplicar a temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C.

Limpieza de Utensilios

La limpieza se puede hacer con agua ligeramente jabonosa cuando esta fresco, una vez seco, únicamente se podrá eliminar de forma mecánica.

Formulación del producto

Agua y polisiloxanos.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.

Precauciones

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)





pinturas de la peña

fábrica de pinturas

HIDROFUGANTE BASE AGUA

Impregnación hidrofugante para la protección de paramentos verticales
porosos y sensibles a la humedad

Página 2 de 2

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

