



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

BASE 1 MATE (BLANC)

Peinture plastique mat spéciale pour systèmes de tintométrie

Page 1 de 2

La peinture plastique BASE 1 MATE est formulée avec des émulsions des plus avancés et qualité, ainsi que d'autres matières premières, qui obtient un très bon produit de haute performance, dureté, une couverture parfaite pour sa richesse en dioxyde de titane et une bonne résistance aux intempéries et au frottement, par sa grande quantité d'émulsion.

La peinture plastique BASE 1 MATE, a d'une grande flexibilité, bonne adhérence et de résistance à l'alcalinité du ciment., est perméable à l'intérieur, et imperméable à l'extérieur; et dispose également d'un revêtement de grande puissance, produisant une finition parfaite. Calibrée et testée pour servir de base opaque dans la peinture du système de la Peña.

Caractéristiques

Couleur	Blanche
Finition	Mate
Poids spécifique	1,64 +/-0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	11 K.U. a 25 °C
Champ fixe	60 %
Rendement	8 a 10 m ² /Kg
Temps de séchage au toucher	45 - 60 minutes
Durcissement	21 jours
Recouvrable	4 - 6 heures
Diluant	Eau (10 - 20 %)
Conditionnement	Pots en 1, 5 23 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes



Application

C'est un produit également indiqué à l'extérieur et à l'intérieur, il peut être appliqué sur ciment, plâtre, béton, brique, pierre, etc. Il est particulièrement indiqué comme base blanche pour le coloriage dans tout système de peinture qui est basée sur deux ou trois bases.

L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet. Pour peindre des murs ils doivent être propres et secs et on ne peut pas s'appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 35°C.

Formulation du produit

L'eau, émulsions, carbonate de calcium, dioxyde de titane et autres charges sélectionnées pour ce produit.

C'est valide pour l'usage domestique, non approprié aux enfants.

Cautions

- S2 Hors des mains des enfants.
S23/24/25 Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

BASE 1 MATE (BLANC)

Peinture plastique mat spéciale pour systèmes de tintométrique

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

*Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)*

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

