

Émail acrylique mat à base d'eau avec une grande qualité. Avec une grande résistance aux intempéries, blancheur élevée, excellente opacité (couvrante), bonne flexibilité, élevée puissance et finition satinée. D'application facile, a un séchage rapide, non jaunissant, lavable et avec un odeur faible.

Adapté pour la décoration des murs et plafonds ; menuiseries extérieures (portes, fenêtres, portes, balustrades) et toutes sortes de supports en bois, plâtre, fer etc.

Il est formulé et testé pour la pigmentation de la peau dans les systèmes de tintométrique pour obtenir une infinité de couleurs pastel. Peinture soumise à la réaction au feu comme le laboratoire classification **AFITI** Euro selon **UNE-EN 13501-1 + A1: 2010**, ayant obtenu le meilleur classement possible pour tout **B,s1 - d0**, peinture pour zéro sa contribution à l'incendie et la production de fumée.

Caractéristiques



Couleur	Blanche
Finition	Brillant-satin-mat
Poids spécifique	1,22 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	95 +/-5 K.U. a 25 °C
Finition Brillante:	Brillant à 60° >70 U.B. / Brillant à 20° > 40 U.B.
Finition Satin:	Brillant à 85° >60 +/- 5 U.B. / Brillant à 60° > 20 +/- 5 U.B.
Finition Mat:	Brillant à 85° < 9,5 +/- 3 U.B.
Brillance a 60°	> 5 U.B.
Rendement	11 a 12 m ² /Lt
Épaisseur humide recommandée	65-75 microns par couche
Épaisseur sec recommandée	30 microns par couche
Temps de séchage au toucher	40 - 60 minutes
Durcissement	21 jours
Recouvrable	6 - 8 heures
Diluant	L'eau (5-10% maximun)
Conditionnement	Pots en 750 Ml et 4 Lt
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
COV'S	Cat A/b (limite legale 100 g/l) contenu max. 10 g/l

Application

Il est possible d'utiliser sur des matériaux tels que la construction, le plâtre, le ciment, le bois, le fer, etc. L'application peut être avec une brosse, un rouleau ou pulvérisé. Avant son application, le mur doit être complètement propre, sec et exempt de déconnexions ou de mauvais matériaux adhérents. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou plus à 35°C.

Surfaces non peintes ou nouveau:

- Matériaux de construction:
Sceller les murs dilué en PEÑAFIJ 4:1 pour uniformiser l'application.
En cas d'efflorescence ou salpêtre, on traitant avec une solution d'acide dilué (SALFUMANT) (sauf plâtre), rincer abondamment à l'eau et laisser pour sécher. Appliquez une couche de PEÑAFIJ dilué en proportion 4:1.
- Surfaces en fer et acier: protéger avant avec un APPRÊT ANTICORROSIF.
- Galvanisé et l'aluminium: appliquer une première couche de PEÑAIMP.
- Bois et panneaux de particules en bois: Appliquer une couche de SCELLANT SYNTHÉTIQUE. Poncez doucement

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



et enlever la poussière.

Surfaces déjà peintes

- EN BON ÉTAT:

Faire le ponçage doucement de la surface, et quitter la poussière et appliquer comme surface nouveau.

- EN MAL ÉTAT:

– Enlever la peinture complètement, préparer la surface et s'appliquent comme s'il était une nouvelle surface.

C'est valide pour l'usage domestique, non approprié aux enfants.

Cautions

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P103	Lire l'étiquette avant utilisation.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



*Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)*

*t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com*

