



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

MEMBRANE EN POLYURÉTHANE À L'EAU

Membrane en Polyuréthane Base à l'Eau pour l'Imperméabilisation Praticable. Page 1 de 2

Membrane en polyuréthane mono composant écologique, stable aux UV, 100 % imperméable à l'eau liquide eau hautement élastique base une application sur le site utilisé pour l'imperméabilisation des toitures, toits, balcons et terrasses. Il empêche la pénétration de l'eau et de la longévité de la toiture. Il respecte l'environnement. Pas recommandé pour les réservoirs d'eau.

Caractéristiques



Couleur	Incolore, transparente
Finition	Satinée
Poids spécifique	1,04 +/- 0,02 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	80 K.U. - 25 °C
Champ fixe %	36% +/- 5
Solides en volume %	35% +/- 5
Rendement	5 - 6 m ² /Lt. par couche selon l'état de la surface
Nombre de couches	Mimimum 2
Épaisseur minimum recommandé	55-59 microns par couche
Temps de séchage au toucher	3 - 4 heures (Selon épaisseur appliquée)
Pisable	24 heures
Praticable	48 heures
Durcissement total	7 - 8 jours
Recouvrable	8 - 24 heures
Diluant	Eau douce
Conditionnement	Pots en 4 et 14 lts.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
COV'S	Cat A/i (limite légal 140 g/l) contenu maximal 50 g/l

Application

Peut être appliqué par brosse ou un rouleau à poil court. Les murs à peindre doivent être propres, secs et bien consolidés. On ne doit pas l'appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C et l'humidité de l'air doit être inférieure à 80%. Appliquer au moins deux ou trois couches croisées à une consommation d'environ 0,750 - 1 Kg/m².

Préparation de la surface

La surface doit être soigneusement préparée pour la durabilité et la bonne application du produit. La surface doit être propre, sec et exempt de contaminants qui pourraient nuire à l'adhérence de la membrane. Son maximum d'humidité ne doit pas dépasser le 5%. On doit laisser sécher en béton frais pendant, au moins, 28 jours.

Membranes anciennes, saleté, graisse, huiles, matières organiques et la poussière doivent être enlevés mécaniquement. Aussi les éventuelles irrégularités sur la surface doivent être enlevées. Les pièces détachées de la surface doivent être réparés.

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Précautions

- S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S23/24/25 Ne pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

MEMBRANE EN POLYURÉTHANE À L'EAU

Membrane en Polyuréthane Base à l'Eau pour l'Imperméabilisation Praticable. Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

