

Émail métallique anticorrosif. Excellent protection et décoration des surfaces en fer, avec une finition métallique naturel (comme forgé).

- Facile à appliquer.
- N'est pas lézardable.
- Grand adhérence, élasticité et résistent à l'intempérie.

On peut mélanger leurs couleurs entre eux.

Approprié pour tout type de structures métalliques (particulières, industriels, urbaines, etc.) dans l'extérieur et aussi l'intérieur.

Caractéristiques



Couleur	Noire, marron et gris
Finition	Metallique, aspect forgé
Densité	1,68 - 1,79 gr./cc. (Selon la couleur)
Champ fixe	78 - 81 % en poids
Rendement théorique	8 - 12 m ² /lt. selon l'état des surfaces
Temps de séchage à la main	3 - 4 heures
Recouvrable	24 heures
Dissolvant formule	Mélange d'hydrocarbures
Conditionnement	Pots en 750 ml et 4 lts.
Adhérence UNE 48032	Très bonne
Témpérature de travail	15 a 30 °C
Point d'inflammation	42 °C Seta - Flash coupe fermée
Chambre saline	1.000 heures (ASTM-B117 avec l'apprêt approprié)

Application

Les variations de température, humidité, épaisseur, etc., peuvent provoquer des changements dans le séchage, performance, etc.. La surface doit être sèche et propre, exempt de graisse, de poussière et de saleté. Il est recommandé d'appliquer au moins 2 couches, dilué tout d'abord, la première afin qu'elle pénètre bien dans le bois, et la deuxième selon la viscosité d'approvisionnement. Inhibiteur UV

C'est valide pour l'usage domestique, non appropriée aux enfants.

Cautions

Inflammable. Garder hors de portée des enfants, être utilisée dans des endroits bien aérés. En cas d'ingestion, immédiatement aller chez le médecin et lui montrer l'étiquette du contenant.



Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

OLIGISTO FORGÉ

Émail anticorrosif métallique avec une finition forgée

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

*Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)*

*t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com*

Master
Internacional
de Empresas

