



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

# PÂTE PIERREUSE POUR INTÉRIEURS

Revêtement texturé pour intérieur

Page 1 de 1

La PÂTE PIERREUSE pour les intérieurs est un revêtement avec une structure de sable de pierre d'application facile au rouleau et des finitions de grande dureté.



## Caractéristiques

Coleur	Blanc et tons, sur demande
Finition	Granulé rugueux
Poids spécifique	1,90 gr./cc.
Rendement	1,5 m <sup>2</sup> /kg., selon le relief qu'on souhaite atteindre
Temps de séchage au toucher	De 8 à 10 heures, en fonction de l'environnement.
Diluent	Eau, donc il est considéré comme ignifuge
Présentation	Dans des sacs de 24 Kg. Et dans des pots de 25 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart de températures extrêmes

## Application

Il peut être appliqué avec des rouleaux de laine ou de mousse et d'autres rouleaux à gorges en caoutchouc, des équipements pneumatiques, des brosses ou des broches. Les murs à peindre doivent être propres et secs: béton, chape, enduit à la chaux, plâtre, brique, mousse de polyester et de polyuréthane, bois et pierre naturelle ou artificielle dans les intérieurs. Lorsqu'il est appliqué sur du gypse ou sur des surfaces absorbantes ou à des températures élevées, appliquer une partie de la pâte de pierre diluée dans 30% d'eau ou avec PeñaFij en 4x1 dans de l'eau.

Il ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

## Formulation du produit

Eau, émulsions, dioxyde de titane, carbonate de calcium, grain de marbre et additifs adaptés.

**Convient pour un usage domestique, ne convient pas aux enfants.**

## Précautions

- S2 Tenir hors de portée des enfants  
 S23 / 24/25 Ne pas respirer les vapeurs et éviter le contact avec les yeux et la peau  
 S51 Utiliser dans des endroits bien ventilés.

*Selon R.D. 363/1995 (directive 67/548 / CE) et R.D. 255/2003 (directive 1999/45 / CE), le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui le demande.*

Distribuidor Oficial de:



*Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Usine et bureaux:



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas