

PEÑAPIK peinture plastique; Il a un grand blanc et peut également être appliqué avec un rouleau en mousse. Projetée avec un pistolet, une goutte très ronde est obtenue, sans rétrécissement ni fissuration, tout comme avec un rouleau en mousse de pore 3, une côtelette de taille différente est obtenue. Il a été conçu pour tous les types de surfaces intérieures (enduits, ciments, etc.), permettant une finition en relief de toutes sortes.

### Caractéristiques



Coleur	Blanc
Finition	Mat
Poids spécifique	1,85 gr./cc.
Matière fixe	76 % +/- 1
Rendement	1,5 a 2 m <sup>2</sup> /Kg selon travail
Temps de séchage au toucher	6 à 12 heures
Durcissement	21 jours
Recouvrable	De 8 à 10 horas minimum, maximum sans limite
Diluent	Eau (maximum 25% en poids)
Présentation	Pots de 5 et 25 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart de températures extremes
COV'S	Cat A/a (limite legal 30g/l) contenu max 25 g/l

### Application

Sur les surfaces poreuses, telles que les plâtres, vous avez besoin d'une main de préparation, qui peut être le même produit que PEÑAPIK dilué avec de l'eau, en l'appliquant au rouleau ou au pinceau et ensuite pulvérisé pour obtenir le type de godelé souhaité. Si vous souhaitez obtenir un relief haché, rayé ou autre, ne diluez pas le produit. Il peut être appliqué au pinceau, au pistolet sans air, etc. Avant l'application, le mur doit être complètement propre et sec. Il ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

### Formulation du produit

Eau, émulsions variées, charges de la meilleure qualité et autres additifs choisis pour ce produit.

**Convient pour un usage domestique, ne convient pas aux enfants.**

### Précautions

- S2 Tenir hors de portée des enfants  
 S23 / 24/25 Ne pas respirer les vapeurs et éviter le contact avec les yeux et la peau.  
 S51 Utiliser dans des endroits bien ventilés.

*Selon R.D. 363/1995 (directive 67/548 / CE) et R.D. 255/2003 (directive 1999/45 / CE), le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui le demande.*

Distribuidor Oficial de:



*Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Usine et bureaux:



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: info@delapenia.com

