



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA ELASTIC FIBRE

Revêtement anti-goutte élastique (caoutchouc) renforcé avec fibre de verre Page 1 de 2

Peinture faite d'émulsions acryliques, des fibres de verre inerte et des charges spéciales qui fournissent une haute élasticité, parfait d'appliquer sur terrasses et d'autres paraments où l'humidité passe à travers. Cette peinture par sa nature et sa richesse en fongicides, empêche le développement des taches du moule, moisissures, algues, fournissant la puissance haute anti vieillissement sur mouillé et peut s'appliquer dans l'intérieur et l'extérieur. Sa haute teneur en fibre de verre inerte fournit une capacité de remplissage élevée, mais aussi une grande résistance structurale.

Caractéristiques

Couleur	Blanche, rouge oxide y tuile. Autres couleurs sous demande
Finition	Satinée
Poids spécifique	1,33 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	115 +/- 5 K.U. à 25 °C
Champ fixe	65 % +/- 1
Rendement	1 - 2 m ² /Kg (Consommation minimale recommandée dans les 3 mains croisées .)
Temps de séchage au toucher	30 - 60 minutes
Durcissement	21 jours
Recouvrable	Il est recommandé au cours des 12 à 14 heures un minimum entre les différentes couches de l'application.
Diluant	Eau, donc il est considéré comme résistant au feu .
Conditionnement	Pots en 5 et 18 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes.



Application

La peinture PEÑA ELASTIC peut être appliquée à la brosse ou au rouleau, appliquer des couches minces et sécher avant d'appliquer une seconde couche, ainsi, pour obtenir une épaisseur de film de l'épaisseur désirée, car il ne se fissure pas ou la pause. Les murs où est à appliquer doivent être propres et exempts de résidus de peinture ancienne, il ne devrait pas s'appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C (à la fois dans des environnements et soutien), ou si sont attendus au gel ou de pluie application immédiate (6-12 heures), d'éviter les milieux humides. Fourni pour utiliser, l'application de trois couches du produit étant essentiel pour des résultats satisfaisants.

Nous ne recommandons pas une dilution du produit, pour n'obtenir pas les effets secondaires de la réduction de la teneur en solide et à éviter des problèmes dans l'application et doit s'appliquer à la viscosité de la expédition. Le nettoyage des outils de travail doit être avec de l'eau.

Formulation du produit

L'eau, émulsions acryliques, charges, pigments de haute qualité et d'additifs spécialement sélectionnés.

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Cautions

- S2 Hors des mains des enfants.
S23/24/25 Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA ELASTIC FIBRE

Revêtement anti-goutte élastique (caoutchouc) renforcé avec fibre de verre

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

*Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)*

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

