



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA-FIJ

Fixateur pour Chaux et surfaces avec une mal adhérence

Page 1 de 2

Produit fabriqué avec des émulsions acryliques en émulsion dans l'eau, avec une excellente pénétration et adhérence, ne faisant pas de film, qui résout les problèmes de l'adhérence médiocre dans les peintures sur supports de construction, intérieur et extérieur.



Caractéristiques

Couleur	Incolore
Finition	Semimate et avec une petit peu de brillance selon la dilution et le nombre des couches
Peso específico	1.02 +/- 0.05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	< 40 K.U.
Champ fixe	24% +/- 2
Rendement	8- 10 m ² /lt. selon de la porosité de la surface
Temps de séchage au toucher	40 60 minutes au toucher
Recouvrable	Minimum 2 heures, maximum: indéfinie
Durcissement	21 jours
Diluant	Eau
Présentation	Pots en 1, 5, et 25 Lt.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes

Application

Il peut être appliqué sur n'importe quel matériel de construction, plâtre, ciment, etc. L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet. Avant l'application, le revêtement doit être parfaitement propre, étant donné que vous ne s'appliquent pas à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 35°C.

Formulation du produit

L'eau, émulsions, conservateurs et autres additifs.

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Cautions

- S2 Hors des mains des enfants.
S23/24/25 Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA-FIJ

Fixateur pour Chaux et surfaces avec une mal adhérence

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

