



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑALUX ANTIOXYDANT

Émail synthétique antioxydant brillant

Page 1 de 2

C'est un émail formulé à base de pigments de revêtement inorganiques et d'autres anticorrosifs, dispersés dans un véhicule alchimique de courte durée en huile, qui confère un séchage rapide et un autre de longueur moyenne dans l'huile, ce qui procure une excellente adhérence sur la feuille. direct

Excellent émail pour la protection des machines exposées aux éléments. Utilisation directe, il n'est pas nécessaire d'appliquer un quelconque type d'apprêt grâce à son fort pouvoir anticorrosif et antioxydant.

Caractéristiques



Color	Blanc et noir
Finition	Lisse brillant
Poids spécifique	1,28 gr/cc. +/-5
Viscosité	120 +/-5 sg copa Ford nº4 à 20° C
Matière fixe	56 +/-5 % en poids
Temps de séchage au toucher	10-15 minutes à 20°C
Recouvrable	24 heures minimum
Briller	>87 % (angle 60°/60°C))
Point d'inflammation	90°C
COV'S	Max 275 g/l (selon couleur)
Presentation	Pots de 375 ml, 750 ml et 4 lt.

Application

Épaisseur recommandée par couche	40-45 micra
Rendement théorique	8 - 12 m ² /l selon l'état de surface
Diluant	Universel, térébenthine ou simulé de térébenthine
Nombre de composants	1
Méthode d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Dilution	5 - 10 %

Preparation de surface

Appliquer sur un apprêt ou un scellant approprié, selon que la surface à protéger est du métal ou du bois. Appliquez deux couches d'émail synthétique sur l'épaisseur recommandée.

Observations

Lorsque pulvérisé, l'intervalle de recouvrement minimum est de 48 à 72 heures. Lorsque le produit est utilisé en extérieur, la stabilité de certaines couleurs jaune, rouge et orange peut être inférieure à la normale.

Convient pour un usage domestique, ne convient pas aux enfants.

Sécurité

Les instructions de sécurité sur l'étiquette de l'emballage doivent être strictement respectées, en plus de respecter les exigences de la législation nationale ou locale. Comme indications générales:

Éviter l'inhalation de vapeurs de solvant et de brouillard de peinture, ainsi que le contact de la peinture liquide avec la peau et les yeux.

Si elle est appliquée dans des espaces confinés, une ventilation forcée doit être fournie, accompagnée d'une protection respiratoire adéquate de la peau et des yeux, en particulier lors de la pulvérisation.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑALUX ANTIOXYDANT

Émail synthétique antioxydant brillant

Page 2 de 2

Stocker dans des endroits secs et isolés.

Une fiche de données de sécurité est à la disposition de l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.



Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

