

Enduit intérieur adapté au rechapage des supports habituels de plâtre et / ou de ciment.

## Caractéristiques

Durée de vie (S/ITE C1/51-L)	1,5 - 2 heures
Comportement au feu	A1- Pas de carburant
Granulométrie	300 microns - moyen
pH (S/ITE CI/18-L)	6,5 - 7,5
Dureté shore C (S/ITE CI/22-L)	81
Conservation	12 Mois
Nettoyage des outils	Avec de l'eau
Performance Kg poudre / m2 en 1 mm d'épaisseur	1,16 - 1,19
Rendement Kg pâte / m2 en 1 mm d'épaisseur	1,64 - 1,73
Adhérence(S/Anexo 2 NF P 74202-1 DTU 59.2	
Sur peinture plastique	Superieur à 0,8 MPa
Sur ciment	Superieur à 0,8 Mpa
Densité (S/ITE CI/53-L) Poudre	0,92 Gr/Lt
Densité (S/ITE CI/53-L) Pâté	1,70 Gr/Lt
Temps de séchage profond (S/ITE CI/52L)	
Béton (épaisseur moyenne couche 2 mm)	Superieur à 8 heures
Peinture (épaisseur moyenne couche 2 mm)	Superieur à 8 heures
Plâtre (épaisseur moyenne couche 2 mm)	5-6 heures
Présentation	Sacs de 15 Kg
Conservation	Tenir à l'écart de températures extremes

## Mode d'emploi

Pétrir avec de l'eau à un taux de 43-45%. Pour chaque sac de 15 kg, 6,45 à 6,75 litres d'eau doivent être utilisés pour le mélange.

Le pétrissage doit être fait manuellement ou mécaniquement à l'aide d'un malaxeur électrique. Laissez les pâtes reposer quelques minutes puis appliquez.

Pour le coffrage des cavités, il est recommandé d'utiliser une spatule de taille moyenne, qui permet de bien enfoncer le creux. Dans la mesure du possible, assurez-vous que la largeur de la spatule est légèrement supérieure à la taille de la cavité.

L'opération de lissage se fait toujours verticalement de bas en haut avec une lame large, mettant le matériel et éliminant l'excès puis essayant de lisser et couvrir tous les défauts des surfaces. Les connexions se font au contraire, de haut en bas.

Lorsque le matériau sèche, procéder au ponçage et donner une autre couche de plâtre horizontalement de droite à gauche, en prenant les joints de gauche à droite.

Enfin, après le séchage de cette deuxième couche, la surface est poncée et, si aucune imperfection n'est observée, la gauche est peinte, en prenant les joints de gauche à droite.

## Propriétés et utilisation

Facile à appliquer, lisse et sable.

Finitions lisses et fines.

Il ne commence pas en passant le fer

Distribuidor Oficial de:



*Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)





# PEÑAPLAST POUFRE RÉNOVATION

Revêtement en poudre pour intérieur (couche épaisse)

Page 2 de 3

Bon pouvoir caché

Indiqué pour la rénovation et le nivellement des supports intérieurs

Lissage des murs avec des défauts (rayures, rayures, coups, etc.)

ÉPAISSEUR MAXIMALE PAR COUCHE DE 8 MM

## Application au travaux

Le support doit être sain, propre, cohérent, exempt d'humidité et exempt de toute trace de salpêtre, de champignons, de micro-organismes, de poussière, de graisse ou de tout type de matériau susceptible d'entraver l'adhérence du produit au support.

## Information d'interests

Le processus de fabrication est contrôlé par lots, ce qui permet une traçabilité contre tout incident. Le système de qualité utilisé comprend la conception de chaque article et les contrôles lors de l'élaboration de celui-ci, à la fois des matières premières utilisées, assurant l'uniformité de la fabrication et le produit final obtenu. L'utilisation des éco-technologies dans les processus de fabrication de nos installations, permet la réalisation efficace d'une œuvre, sans préjudice de l'environnement qui nous entoure.

Produit ininflammable.

Évitez que le produit entre en contact avec la peau et les yeux.

Dans le domaine d'application, il est interdit de fumer, de manger et de boire.

Respecter la législation sur la sécurité et l'hygiène au travail.

Conservez le produit dans un endroit sec, dans son emballage d'origine correctement fermé.

Entreposez les contenants entre 5 °C et 35 °C.

## Premiers secours - Mesures de protection personnelle

**Inhalation:** Bien qu'il ne présente pas de risque spécifique, il est recommandé, pour une utilisation prolongée, d'utiliser des masques filtrants.

**Contact avec les yeux:** En cas de port de lentilles de contact, retirez-les. Lavez-vous soigneusement les yeux avec de l'eau propre et fraîche pendant au moins 10 minutes, en tirant les paupières et consultez un médecin. Portez des lunettes de protection.

**Contact avec la peau:** Laver avec du savon et de l'eau ou un nettoyant cutané approprié. Les crèmes protectrices peuvent aider à protéger les zones de peau exposées.

**Ingestion:** En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin et rester au repos. Ne jamais provoquer de vomissements.

## Observations

Pour une utilisation adéquate et une application correcte du produit, il est indispensable de lire sa fiche technique au préalable.

Les données fournies dans cette fiche technique ont été obtenues dans des conditions de laboratoire normales et sur des supports normalisés, qui peuvent varier en fonction des conditions d'application (absorption du substrat, épaisseur appliquée, eau de mélange, température et humidité). ).

Les conditions de travail des utilisateurs sont hors de notre contrôle.

Distribuidor Oficial de:



*Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Usine et bureaux:



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas



## PEÑAPLAST POWDRE RÉNOVATION

Revêtement en poudre pour intérieur (couche épaisse)

Page 3 de 3

Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées. Il est recommandé de suivre strictement les recommandations d'emploi

La reconnaissance préalable de chaque demande, l'état des fonds est essentiel.

Nous vous conseillons de lire attentivement la préparation de la section sommeil.

Utilisez le produit dans sa vie utile.

Après ce délai, des propriétés défavorables peuvent être obtenues.

Les durées établies pour la durée de vie utile du produit et son réglage sont calculées dans des conditions de laboratoire normales, elles sont donc indicatives et peuvent varier en fonction des conditions environnementales.

Ne pas mélanger avec aucun matériau, car il ne conservera pas ses caractéristiques techniques.

Ne pas appliquer sur des fonds non absorbants.

Admet fini avec la peinture à l'eau traditionnelle. En cas de doute, nous vous recommandons d'effectuer un test sur le plâtre avant de peindre.

L'état de chaleur permanent ne convient pas dans les plâtres de la gamme, car ses composants minéraux ne contiennent pas d'argiles ni de retardateurs de flamme. Par conséquent, il est totalement déconseillé d'appliquer sur des fonds réchauffés.

Il n'est pas conseillé de mouiller les supports. Les produits de la gamme ont la propriété de retenir l'eau de pétrissage, permettant une bonne maniabilité sans démarrage.

Les composants de la roche sont généralement hygroscopiques et absorbent l'humidité contenue dans l'air.

Il est essentiel de toujours appliquer dans des conditions favorables d'humidité relative.

Il est déconseillé d'appliquer le produit sur des peintures anciennes qui peuvent être retirées lors de l'application du plâtre.

Nous mettons à votre disposition une équipe technico-commerciale qui vous conseillera sur toute question ou question.

Distribuidor Oficial de:



*Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Usine et bureaux:



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas