pinturas de la peña
fábrica de pinturas

REVÊTEMENT HAUTE COUVERTURE

Revêtement 100% acrylique pour les murs verticaux

Revêtement acrylique lisse pour les façades. Imperméable et lavable. Pour la décoration et la protection des surfaces extérieures et intérieures fortement exposées aux éléments (climats extrêmes). Il peut être appliqué sur n'importe quel matériau de construction typique (mortier de ciment, béton, fibrociment, pierre, brique, plâtre, etc.). Merci à sa formulation, également indiqué pour une application en intérieur.

Caractéristique soulignées

Peinture 100% acrylique. Couverture exceptionnelle Haute résistance aux intempéries. Empêche la carbonatation du béton.

Caractéristiques

Coleur	Blanc et autres sous commande minimum
Finition	Mate
Poids specifique	1,65 gr./cc. +/-0.05 gr/cc.
Viscosité au moment du conditionnemet	118 K.U. +/- 5 à 25 ºC
Matière fixe %	64 % +/-2
Solids en volume %	40 % +/-2
Rendement	8 à 12 m^2/l et couche (recommandé: 2 couches)
Épaisseur humide recommandé	60-80 microns par couche
Épaisseur sèche	25-35 microns par couche (minimum 2 couches, selon le mur)
Temp de séchage au toucher	Au toucher 30-90 minutes Séchage total: 8-10 heures
Durcisssement total	21 jours
Recouvrable	8 à10 heures minimum, maximum sans limitein limite
Diluent	Eau douce
Presentation	Pots de 1 k, de 4,5 kg et 20 kg
Conservation	Tenir à l'écart des temperatures extremes
Adhérence sur le béton	3.17 Mpa
Perméabilité à la vapeur d'eau	**HAUTELTA** (W1 0,03m)
Opacité dans 150 µm film humide	99.8%
COV´S	Cat A/c (límite legale 40 g/l). Max contenu 15 g/l

Application

Il peut être appliqué avec une brosse, un rouleau ou un pistolet pulvérisateur, appliquer des couches minces et laisser sécher avant d'appliquer une seconde couche; ainsi, jusqu'à obtention d'une épaisseur de film de l'épaisseur souhaitée.

Conçu pour l'imperméabilisation et la protection contre la carbonatation dans les façades: il peut être appliqué à des matériaux aussi divers que le béton, le ciment, la brique, la pierre, etc.

Les murs sur lesquels il sera appliqué doivent être propres, secs et exempts de vieux résidus de peinture. Il ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 5 ° C ou supérieures à 30 ° C, ni à l'anticipation de gelées ou de pluies immédiates à son application. Toujours appliquer 2º C au-dessus de la température de pulvérisation; En règle générale, il ne sera pas peint au-dessus de 80% d'humidité relative.

Le nettoyage des ustensiles doit être fait avec de l'eau.

Distribuidor Oficial de :
GRACO FESTOOL

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master Internacional de Empresas

OBSERVATIONS DE PRÉPARATION

Sur tous les types de supports:
- En cas de contamination par des moisissures, des champignons, des algues ou d'autres éléments parasites, procéder comme suit:
  - Laver avec une solution à 10% d'eau et d'eau de Javel.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.
  - Utilisez les produits ANTIMOHO.
- En cas de surfaces poudreuses ou de peintures peintes:
  - Premier avec PEÑAFIJ (loué 4 à 1 avec de l'eau).
- En cas de présence d'efflorescence saline (salpêtre):
  - Badigeonner et laver avec une solution d'acide chlorhydrique à 10% ou de sulfate de zinc à 10%.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

Toutes ces opérations doivent être effectuées en respectant les mesures de sécurité correspondantes.

Formulation du produit

Émulsion 100% acrylique, pigments blancs (bioxyde), charges de résistance chimique et mécanique élevées et additifs spéciaux.

Convient pour un usage domestique. Ne convient pas aux enfants.

Précautions

P101 Si un avis médical est requis, avoir le contenant ou l'étiquette sous la main.
P102 Conserver hors de la portée des enfants.
P103 Lisez l'étiquette avant utilisation.
P501 Éliminer le contenu et / ou le conteneur à travers le système de collecte sélective activé dans votre municipalité.

EUH208 Contient 2-octyl-2H-isothiazon-3-one.
Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. 247-500-7]; 2-méthyl.2H-isothiazol-3-one [N ° CE. 220-239-6] (3: 1) peut provoquer une réaction allergique.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de :
GRACO FESTOOL

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

Distribuidor Oficial de :

FESTOOL

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master Internacional de Empresas