



PEINTURE EN RÉSINE DE SILICONE (Façades)

Peinture de base mate polysiloxanes de haute qualité - Protection de façade inégalee

Página 1/ 2

pinturas de la peña
fábrica de pinturas

La peinture à base de résine de silicone est un revêtement de type minéral basé sur une combinaison de résines de silicone et d'additifs (polysiloxanes) et donc aussi respirant (perméable à la vapeur d'eau) comme les peintures au silicate et à la chaux. La respirabilité est due à sa structure microporeuse qui permet le passage des gaz. Selon la norme européenne EN ISO 7783-2, les peintures à base de résine de silicone sont incluses dans la catégorie I (hautement perméable).

La peinture à base de résine de silicone est le produit de la plus haute qualité pour le revêtement des façades grâce à ses trois caractéristiques principales:

1. Perméabilité à la vapeur d'eau, qui permet au mur de respirer
2. Sa haute résistance à l'eau de pluie
3. Sa durabilité extraordinaire et sa résistance à la saleté.

L'effet de formation de gouttelettes d'eau des peintures à base de résine silicone se manifeste toujours (pluie, neige, etc.) et se maintient tout au long de la durée de vie du revêtement. De cette façon, une finition parfaite des façades est garantie pendant une longue période.

Les peintures à base de résine de silicone sont utilisées avec succès depuis 40 ans. En Europe, plus d'un million de façades ont déjà été recouvertes de ces peintures, dont beaucoup n'ont pas nécessité de rénovation depuis plus de vingt ans.

Caractéristiques



Couleur	Blanche
Finition	Mate soyeuse
Poids spécifique	1,46 +/-0,05 gr./cc.
Viscosité au momen du conditionnement	95 K.U. a 25° C
Champ ixé %	61 % +/- 5
Solides en volume %	42 % +/- 5
Rendement	7 a 9 m ² /kg par couche et selon l'état de la surface
Épaisseur humide minimale conseillée	70+/-5 microns par couche (2-3 couches)
Épaisseur sec minimale conseillée	35 +/-5 microns par couche (2-3 couches)
Temps de séchageq	40 a 60 minutes
Durcissement	21 jours
Recouvrable	4 - 6 heures minimum, maximum sans limite
Diluant	Eau douce
Conditionnement	Pots en 20 Kg
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
COV'S	Cat A/c (límite légal 40 g/l). Contenu maximal 25 g/l

Application

Elle peut être appliquée sur n'importe quel matériel de construction, plâtre, ciment, brique, etc. L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet. Avant application, le revêtement doit être complètement propre et sèche, sachant qu'on ne peut pas l'appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 35°C.

Formulation du produit

Eau, émulsion styrène-acrylique combinée avec de la résine de silicone et des additifs hydrofuges à base de polysiloxane, du dioxyde de titane Premium, des additifs de première qualité et des charges sélectionnées.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEINTURE EN RÉSINE DE SILICONE (Façades)

Peinture de base mate polysiloxanes de haute qualité - Protection de façade inégalee

Página 2/ 2

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Précautions

- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets.

EUH208 Contient du 2-octyl-2H-isothiazon-3-one. Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [EC no. 220-239-6] (3: 1). Peut déclencher une réaction allergique.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas