



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

BARNIZ AL AGUA

Barniz Base Agua Brillo-Satinado-Mate con muy bajo olor

Página 1 de 2

Barniz acrílico en base agua especial para maderas, también se puede aplicar sobre cualquier material típico de construcción como ladrillo, yeso, escayola mortero etc.

Tenemos tres posibles acabados brillo, satinado o mate; se puede aplicar tanto en interior como en exterior y sobre fondos base agua o disolvente.

Protege a la madera o a cualquier paramento de las agresiones externas de humedad y radiación ultravioleta presenta gran resistencia al amarilleamiento y al cuarteo. Se puede tinter con pigmentos base agua o universales pudiendo obtener infinidad de colores

Características

Color	Transparente, (tintable con pigmentos al agua o univ)
Acabado	Brillante, Satinado y Mate
Peso específico	1,03 +/-0,02 gr./cc.
Viscosidad al envasar	95 +/- 5 K.U. a 25 °C
Brillo a 60° (brillo; Satinado; Mate)	>80 U.B. ; 45-55 U.B. ; 32 -38 U.B.
Brillo a 20° (brillo; Satinado; Mate)	>70 U.B. ; 14-18 U.B. ; 6-9 U.B.
Materia fija	32 % +/- 5
Rendimiento	11 a 12 m ² /lt y mano
Espesor húmedo recomendado	80 micras por mano
Espesor seco recomendado	24 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	1 hora, dependiendo de temperatura y HR.
Curado	21 días
Repintado	24 horas mínimo máx sin límite
Diluyente	Agua dulce (dilución máxima 5-10%)
Presentación	Envases de 750 ml y 4 lt
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/e (límite legal 130g/l) contenido máximo 60 g/l



Aplicación

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Las superficies a pintar deben estar completamente limpias de polvo, grasa y humedad por debajo del 10%. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35°C. la humedad ambiente debe ser inferior al 80% y la temperatura del sustrato tiene que estar 2-3° C por encima del punto de rocío para evitar condensaciones

Formulación del producto

Agua, emulsiones acrílicas y aditivos especiales escogidos para este producto.

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

- Madera y aglomerados. Aplicar dos o tres manos del producto sin diluir lijando suavemente entre manos y eliminar el polvo.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

- EN BUEN ESTADO:

Lijar suavemente la superficie, eliminar el polvo y aplicar como superficies nuevas.

- EN MAL ESTADO:

Eliminar completamente la pintura, preparar la superficie y aplicar como se si tratase de una superficie nueva.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

BARNIZ AL AGUA

Barniz Base Agua Brillo-Satinado-Mate con muy bajo olor

Página 2 de 2

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
 P103 Leer la etiqueta antes del uso.
 P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

