

Peinture plastique intérieure-extérieure mate formulée avec des émulsions de copolymère acrylique avec un bon équilibre entre l'opacité, la flexibilité et la finition à la fois en blanc et en couleurs. Il est perméable aux vapeurs intérieures et imperméable aux extérieurs. Il se caractérise par sa grande finition lisse. Convient pour la décoration et la protection des surfaces de maçonnerie en général, à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques

Coleur	Blanc
Finition	Matte
Poids spécifique	1,57 +/-0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	110 K.U. à 25 °C
Matière fixe	60 % +/-2
Solides en volume %	39 % +/-2
Performance	10 a 12 m ² /lt per main selon l'état du mur
Épaisseur humide recommandée	80-100 microns par couche
Épaisseur sèche recomendée	30-35 microns par coche
Temps de séchage au toucher	40 à 60 minutes
Durcissement total	21 jours
Recouvrable	De 4 à 6 heures minimum, maximum sans limite
Diluent	Eau douce
Conditionnement	Recipients de 14 Lts.
Conservation	Tenir à l'écart des temperatures extrêmes
COV'S	Cat A/a (limite légale 30 g/l) contenu máx 25 g/l



Application

Il peut être appliqué sur tout matériau de construction, plâtre, ciment, plâtre, etc. Son application peut être à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation. Avant l'application, le mur doit être complètement propre et sec. Il ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

Formulation du produit

Eau, émulsion de copolymère acrylique, dioxyde de titane, carbonates de calcium et autres charges choisies pour ce produit.

Convient pour un usage domestique, ne convient pas aux enfants.

Precautions

P101 Si un avis médical est requis, avoir le contenant ou l'étiquette sous la main.

P102 Conserver hors de la portée des enfants.

P103 Lisez l'étiquette avant utilisation.

P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à la législation en vigueur sur le traitement des déchets

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEINTURE PLASTIQUE P-17

Peinture plastique matte pour intérieur et extérieur

Page 2 de 2

(Loi 22/2011).

EUH208 Contient 2-octyl-2H-isothiazon-3-one.

Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. 247-500-7]; 2-méthyl.2H-isothiazol-3-one [N ° CE. 220-239-6] (3: 1) peut provoquer une réaction allergique.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

