



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑASPORT PISCINAS

Pintura Acrílica Especial para Piscinas - Antialgas

Página 1 de 2

Pintura base agua, formulada con una combinación de emulsiones acrílicas que confieren buena flexibilidad y dureza, así como una extraordinaria resistencia al agua y a la intemperie, con todas las ventajas de tener como único diluyente el agua.

Es de destacar su excelente adherencia sobre pinturas viejas al aceite, acrílicas o clorocaucho, siempre que estén bien limpias y tengan buen anclaje, por lo que está indicada especialmente para piscinas e instalaciones deportivas. PEÑASPORT PISCINAS contiene aditivos fungicidas-algucidas para proteger de las algas y mohos.

Características



| | |
|----------------------------|--|
| Color | Blanco, azul piscinas y otros colores bajo pedido |
| Acabado | Satinado |
| Peso específico | 1,35 +/-0,05 gr./cc. |
| Viscosidad al envasar | 80 K.U. a 25° C |
| Materia fija % | 58 % +/-2 |
| Sólidos en volumen % | 42 % +/-2 |
| Rendimiento teórico | 7 a 9 m ² /kg por mano (mínimo 2 manos) |
| Espesor húmedo recomendado | 90 micras por capa |
| Espesor seco recomendado | 40 micras por capa |
| Tiempo de secado al tacto | 40 a 60 minutos |
| Llenado de piscinas | 7 días mínimo |
| Repintado | 10-12 horas (mínimo); máximo sin límite |
| Diluyente | Agua dulce |
| Presentación | Envases de 1, 5 y 20 kg |
| Conservación | Mantener al abrigo de temperaturas extremas |

Aplicación

Las superficies nuevas o viejas no pintadas deben lavarse con una dilución de ácido clorhídrico en agua, al 10%, y después aclarar suficientemente con agua, dejando secar al menos dos días.

En superficies ya pintadas, deben eliminarse las partes sueltas para ser posteriormente tratadas como en el caso anterior.

Las superficies metálicas deben imprimarse con imprimación de clorocaucho. Preparada la superficie, se aplicará una primera mano de PEÑA-SPORT PISCINAS, diluida en 10% de agua. Las siguientes manos se aplicarán directamente con el producto según viene al uso (o ligeramente diluidas 5% máximo).

No es recomendable aplicar la pintura a temperatura inferior a 5° C ni superior a 30° C.

Este producto se puede aplicar con brocha, rodillo o proyectado a pistola.

Se recomienda no llenar las piscinas o aljibes hasta transcurridos al menos 7 días desde su aplicación.

Formulación del producto

Agua, emulsiones acrílicas específicas, cargas minerales, bióxido de titanio, pigmentos y aditivos escogidos para esta pintura.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑASPORT PISCINAS

Pintura Acrílica Especial para Piscinas - Antialgas

Página 2 de 2

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.

Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

