



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

# PINTURA PLÁSTICA SATINADA L/S

Pintura Plástica Satinada de brillo medio

Página 1 de 2

PINTURA PLÁSTICA SATINADA L/S: pintura a base de emulsiones de copolímeros vinílicos, bióxido de titanio y las mejores cargas minerales, que le confieren las siguientes características:

1. Impermeabilizante de gran resistencia a la intemperie (en paramentos verticales).
2. Acabado satinado muy decorativo, que forma un solo cuerpo con la superficie pintada.
3. Posee homogeneidad de acabado, no se aprecian las juntas o empalmes, no dejando cordón donde se aplique.

La PINTURA SATINADA L/S asegura una gran impermeabilidad y magnífica decoración, con altísima resistencia al lavado, perfecta en todos los ambientes y climas, tanto en interior como en exterior.

## Características



Color	Blanco
Acabado	Satinado Sedoso
Brillo a 85 °C	>30 %
Peso específico	1,28 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	95 K.U. a 25°C
Materia fija %	52% +/- 5
Sólidos en volumen	40% +/- 5
Rendimiento	5 a 7 m <sup>2</sup> /kg por mano y dependiendo del estado del paramento
Espesor seco recomendado	43-47 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	40-60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	8 a 10 horas mínimo; máximo sin limite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 5, 10 y 18 kg
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
COV'S	Cat A/b (límite legal 100 g/l) contenido máx 30 g/l

## Aplicación

Está igualmente indicado para exteriores e interiores. Se puede aplicar sobre los elementos típicos de obra: cemento, yeso, hormigón, ladrillo, piedra, etc.

**PAUTAS PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN** Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente comprobar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida. Si no es así, hay que limpiar correctamente el fondo y preparar con una mano de fijador acrílico (Peñafij). La primera mano conviene diluir un 15-20% y la segunda se aplica la pintura diluida un 5-10%, siempre con agua potable y limpia. Los utensilios y manchas se limpian con agua. No pintar por debajo de los 5°C o superiores a 35°C de temperatura ambiente y del sustrato ni con una humedad relativa superior al 80%. No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.

## Formulación del producto

Agua, emulsiones, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

**Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.**

Distribuidor Oficial de:



*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)

Master  
Internacional  
de Empresas





pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

# PINTURA PLÁSTICA SATINADA L/S

Pintura Plástica Satinada de brillo medio

Página 2 de 2

## Precauciones

P101	Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P501	Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)

