



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PINTURA AL SILICATO

Pintura 100% mineral

Página 1 de 2

Pintura basada en silicato potásico especialmente indicada para la decoración y protección de soportes nuevos y antiguos, en interiores y exteriores. Formulada según Norma DIN 18363.

Posee un elevado poder cubriente. Debido a sus características especiales está especialmente indicada para la rehabilitación de fachadas antiguas de grandes ciudades, por su alta resistencia a las atmósferas corrosivas y a los rayos UVA; no es atacable por algas ni mohos, es altamente transpirable y respetuosa con el medio ambiente.

Una vez aplicada y endurecida (14 días), esta pintura posee una elevada fortaleza mecánica y una alta permeabilidad al vapor de agua.

Características



Color	Blanco
Acabado	Mate
Peso específico	1,44 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	65 +/- 5 K.U. a 25° C
Materia fija %	53% +/-2
Sólidos en volumen %	37% +/-2
Materia orgánica	< 5%
Rendimiento	8 a 10 m ² /kg. por mano, dependiendo del estado del paramento
Espesor húmedo recomendado	70+/-10 micras por mano
Espesor seco recomendado	25+/-5 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	30 a 40 minutos
Curado total	21 días
Repintado	2 a 3 horas mínimo, máximo sin limite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 20 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
Almacenaje	Máximo 12 meses
COV'S	Cat A/c (límite legal 40 g/l) contenido máx 20 g/l

Aplicación

Es un producto igualmente indicado tanto en exteriores como en interiores.

Soportes adecuados:

Morteros de arena y cal blanca, revoques nuevos o antiguos de arena cemento y cal blanca, revoques nuevos o antiguos de cemento, superficies de hormigón, muros de ladrillo, tableros de fibrocemento, piedra natural porosa, superficies metálicas, especialmente de hierro galvanizado y aluminio.

Soportes adecuados previo tratamiento:

Muros de piedra natural (porosa), superficies de hierro (recubrimientos interiores resistentes al fuego), pinturas nuevas y viejas de cal, pinturas viejas de emulsión fuertemente adheridas (no aumenta la permeabilidad al vapor de agua), acabados de yeso.

Soportes inapropiados:

Tableros aglomerados de madera, pinturas al aceite, superficies con gran cantidad de manchas de grasa o

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PINTURA AL SILICATO

Pintura 100% mineral

Página 2 de 2

aceite, materiales de plástico.

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Los paramentos a pintar deberán estar limpios y secos. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35° C.

Formulación del producto

Pintura a base de silicato potásico, modificada con un copolímero acrílico en dispersión.

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.

Precauciones

P101	Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes de su uso.
P501	Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

