



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

# PINTURA PLÁSTICA V/64

Pintura Plástica para Interior-Exterior

Página 1 de 2

V/64: pintura a base de emulsiones de copolímeros acrílicos, bióxido de titanio, extenders, cargas seleccionadas y aditivos escogidos para obtener un producto con un buen poder cubriente, resistente al exterior por su gran dureza y poder impermeabilizante, de gran blancura y rendimiento.

## Características



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Color                      | Blanco  |
| Acabado                    | Mate  |
| Peso específico            | 1,73 gr./cc. +/- 0,05   |
| Viscosidad al envasar      | 115 K.U. +/-5 a 25°C  |
| Materia fija %             | 71%+/-2   |
| Sólidos en volumen %       | 42 %+/-2  |
| Rendimiento                | 5 a 6 m <sup>2</sup> /kg por mano, dependiendo del estado del paramento |
| Espesor húmedo recomendado | 100-110 micras por mano   |
| Espesor seco recomendado   | 40-45 micras por mano   |
| Tiempo de secado al tacto  | 40 a 60 minutos   |
| Curado total               | 21 días   |
| Repintado                  | 6 - 8 horas mínimo, máximo sin limite                                   |
| Diluyente                  | Agua dulce  |
| Presentación               | Envases de 1, 5, 10 y 23 kg   |
| Conservación               | Mantener al abrigo de temperaturas extremas                             |
| COV'S                      | Cat A/a (límite legal 30 g/l). Contenido máximo 25 g/l                  |

## Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción: yeso, cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación, el paramento debe estar completamente limpio y seco.

Primera mano: diluir con agua entre 15-20%; segunda mano y sucesivas: diluir entre 8-10%.

No se debe aplicar a temperaturas ambientes ni de soporte inferiores a 5° C o superiores a 35° C y siempre 2-3° C por encima de la temperatura de rocío.

## Formulación del producto

Agua, emulsiones, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

**Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.**

## Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
 P103 Leer la etiqueta antes del uso.  
 P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva **habilitado en su municipio.**

Distribuidor Oficial de:



*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas



**pinturas de la peña**  
fábrica de pinturas

# PINTURA PLÁSTICA V/64

Pintura Plástica para Interior-Exterior

Página 2 de 2

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

**[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)**

**Fábrica y oficinas**



Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)

Master  
Internacional  
de Empresas

