



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

TOTAL MATT 2.8

Pintura Plástica ULTRA-MATE para Interior y Exterior

Página 1 de 2

Pintura plástica MATE profundo, de máxima opacidad, excelente lavabilidad, acabado perfecto, sin marcas de rodillo ni rebrillos, no salpica. Gran poder cubriente, alta lavabilidad, blancura y rendimiento.

Especialmente formulada para minimizar las imperfecciones de las superficies, techos y o paredes con luces indirectas. Aditivado con fungicidas/algucidas que inhiben la proliferación de moho y verdín.

Características



Color	Blanco
Acabado	Mate profundo (< 3 a 85 ^º) UNE-EN 13300
Peso específico	1,60 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	110 K.U. a 25 °C
Materia fija %	64 % +/- 2
Sólidos en volumen %	40 % +/- 2
Rendimiento	8 - 10 m ² /lt por mano según la adsorción del paramento
Resistencia a la abrasión húmeda	Clase 2 UNE-EN ISO 11998:2017
Espesor seco recomendado	50-60 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	De 4 a 6 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 4 lt y 14 lt.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/a (límite legal 30 g/l) contenido máx < 2 g/l

Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, placa de yeso, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola.

Preparación de la superficie:

- Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio, seco y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como polvo, grasa, ceras o salitre.
- Eliminar pinturas si están en mal estado de forma mecánica por raspado o lijado y lavar con agua para eliminar el polvo generado.
- Si el paramento presenta grietas o fisuras rellenar previamente con masillas adecuadas a su tamaño y superficie.
- Superficies con posibles problemas de adherencia fondear con Fijador Acrílico (PEÑAFIJ).

Preparación del producto:

- Añadir el agua recomendada según el método de aplicación escogido, mezclar y homogeneizar el producto antes de su uso y ocasionalmente durante su aplicación.
- Utilice para su dilución únicamente agua limpia
- Aplicación a brocha o rodillo diluir entre 15-20 % primera mano y 8-15 % segunda y sucesivas.
- Aplicación a pistola con o sin aire diluir entre 20-25 %.
- No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

TOTAL MATT 2.8

Pintura Plástica ULTRA-MATE para Interior y Exterior

Página 2 de 2

Formulación del producto

Agua, emulsiones acrílicas, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
 P103 Leer la etiqueta antes del uso.
 P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

