



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

BARNIZ POLIURETANO AL AGUA

Pintura Poliuretano al Agua para Suelos Transitables

Página 1 de 2

Barniz de poliuretano base agua de altas prestaciones especialmente diseñado para la protección duradera de pavimentos continuos minerales. Puede utilizarse de forma directa (1 componente), o catalizado (2 componentes) si se desea una mayor resistencia química y mecánica.

Presenta alta resistencia a las manchas, gran resistencia a ataques químicos, y alta resistencia a la abrasión. Fácil y rápido de aplicar. Puede ser utilizado para la protección de todo tipo de pavimentos tanto interiores como exteriores. Confiere una protección duradera formando una capa de protección muy resistente a la abrasión reduciendo el ensuciamiento y los tiempos de mantenimiento del pavimento.

Características

BASE (COMP. A)	
Color	Incoloro, transparente
Acabado	Brillo
Peso específico	1,05 +/-0,03 gr./cc.
Sólidos en volumen	31 % +/- 1
Viscosidad al envasar	80 K.U. a 25 °C
Rendimiento teórico	8 a 10 m ² /Lt. por mano dependiendo del estado del paramento
Vida de la mezcla	120 minutos
Pisable	24 horas
Transitable	48 horas
Curado total	7 - 8 días
Repintado	12 horas
Diluyente y limpieza herramientas	Agua
Presentación	Envases de 4 lt y 14 lt
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
ENDURECEDOR (COMP. B)	
Color	Incoloro transparente
Peso específico	1,10 +/-0,05 gr./cc.

Aplicación

Se puede aplicar a brocha o rodillo de pelo corto. Los paramentos a pintar deberán de estar limpios, secos, y bien consolidados, no aplicar a temperatura ambiente y de soportes inferiores a 10°C o superior a 30°C y la humedad ambiente debe ser inferior al 80%.

Si se desea la máxima resistencia química y mecánica se utilizará la forma catalizada:

Añadir el endurecedor (Comp. B) a la base (Comp. A), mezclándolos a mano o con agitador mecánico de bajas revoluciones (para no producir espuma) hasta conseguir una perfecta homogeneización. Esperar 3 a 5 minutos aproximadamente antes de comenzar su aplicación.

El producto, una vez mezclado, está preparado para su uso, no diluir (o a lo sumo 5% de agua). Se recomienda la aplicación de dos manos cruzadas. A las 24 horas es transitable con precaución, la máxima dureza se alcanza aproximadamente a los 7 días.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas



De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas**BARNIZ POLIURETANO AL AGUA**

Pintura Poliuretano al Agua para Suelos Transitables

Página 2 de 2

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.**Precauciones**

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
 P103 Leer la etiqueta antes del uso.
 P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com**Fábrica y oficinas**Trofeo
CC100
Compromiso
a la CalidadCtra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.comMaster
Internacional
de Empresas