



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

# PEÑAMAT

Esmalte Sintético Mate

Página 1 de 2

Esmalte sintético formulado con una cuidada selección de resinas (alcídicas-soja y urea), aditivos y pigmentos de alta calidad, para obtener un producto con: excelente cubrición, buena brochabilidad, gran dureza, capacidad de igualación, relleno y nivelación superficial.

Es adecuado para decorar y proteger todo tipo de superficies (metales, maderas, etc.) tanto en interior como en exterior y siempre que se pretenda lograr un acabado altamente decorativo y duradero.

## Características

Color	Blanco y Negro
Acabado	Liso Mate
Peso específico	1,03 +/-2 gr/cc.
Viscosidad	110 +/-5 sg copa Ford nº4 a 20º C
Materia fija	56 +/-5 % en peso
Tiempo de secado	3-9 horas
Repintado	24 horas como mínimo
Punto de inflamación	90°C
COV'S	Max 275 g/l
Presentación	En envases de 375 ml, 750 ml y 4 lt.



## Aplicación

Espesor recomendado por mano	30-35 micra
Rendimiento Teórico	8 - 12 m <sup>2</sup> /l según el estado de la superficie
Disolvente	Universal, aguarrás o símil de aguarrás
Número de componentes	1
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pistola aerográfica
Dilución	5 - 10 %

## Preparación de la superficie

Aplicar sobre una imprimación o selladora adecuada, según que la superficie a proteger sea metálica o de madera. Aplicar dos capas de esmalte sintético al espesor recomendado.

## Observaciones

Cuando se aplica a pistola el intervalo de repintado mínimo es de 48-72 horas. Cuando el producto se utiliza en exterior la estabilidad de algunos colores amarillos, rojos y naranjas vivos puede ser inferior a la habitual.

**Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.**

## Seguridad

Se deben seguir escrupulosamente las indicaciones de seguridad que figuran en la etiqueta del envase, además de cumplir con las exigencias de la legislación nacional o local. Como indicaciones generales:

Evitar la inhalación de los vapores de disolvente y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

Si se aplica en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

Almacenar en lugares secos y aislados.



Distribuidor Oficial de:

*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Trofeo  
CC100  
Compromiso  
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)



Master  
Internacional  
de Empresas

De la Peña

pinturas de la peña  
fábrica de pinturas**PEÑAMAT**

Esmalte Sintético Mate

Página 2 de 2

Existe ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.



*Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.*

**[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)**

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)

